



OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 1K/2K-Parkettsiegel

ULTRAMATTER 1K/2K-PU-WASSERSIEGEL MIT ROHHOLZ-EFFEKT FÜR NORMAL UND STARK BEANSPRUCHTE PARKETT-, HOLZ- UND KORKFUßBÖDEN IM INNENBEREICH.

Mit seinem geringen Glanzgrad von unter 5 % erzeugt der neue »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30« außergewöhnliche ultramatte Effekte, ohne die Farbe des Holzes anzufeuern. Der natürliche Charakter des Holzes bleibt erhalten; der versiegelte Boden wirkt fast wie unbehandelt. Der Rohholzeffektlack kann sowohl im privaten Wohnbereich als 1K- als auch als 2K-Variante im gewerblich-öffentlichen Bereich eingesetzt werden. Diese ist in Bezug auf seine Lackhärte sowie seine chemische und mechanische Beständigkeit im Segment professioneller Rohholz- oder Naturholzeffektlacke überdurchschnittlich. »OLI-AQUA AUTHENTIC« will vor allem Kunden ansprechen, die sich eine filmbildende Versiegelung wünschen und Wert auf ein authentisches Erscheinungsbild legen. Vor allem geeignet für Eiche und helle Hölzer.

- Wasserbasierter 1K/2K-PU-Rohholzeffekt-Siegel für mittel bis stark beanspruchte Holzfußböden
- Authentische Optik und Haptik
- Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand
- Ultramatt Optik – Glanzgrad unter 5%
- 3-Schicht Vollaufbau ohne Grundierung

Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode W2/DD+
- EU-Decopaintkonform
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861 T1 B, C (chem. Beständigkeit)
- Frei von NMP und NEP

Bestell-Code: Rohholz-Effekt (A04573)
Gebindegrößen: 5 Liter
Bindemittelbasis: Hochwertige PU-Dispersion.
Härter: OLI-AQUA Härter 13.2 / MV 20:1 (A00699).
Lagerfähigkeit: Im Original verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate. OLI-AQUA Härter 6 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.
Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.
Verbrauch: 3 Rollaufträge l 100 g/m² pro Auftrag (10 m²/l)
Tools: Micromeister Wasserlackrolle

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch sehr gut schütteln!
- Bei der Verarbeitung als 1K-Material mit max. 5% Wasser verdünnen.
- Optional OLI-AQUA AUTHENTIC kurz vor Gebrauch im Mischungsverhältnis 20:1 mit OLI-AQUA Härter 13.2 intensiv anrühren. Vor Weiterverarbeitung 10 Minuten stehen lassen. Eine Veränderung der Viskosität hat keinen Einfluss auf die Verarbeitungsfähigkeit! Die Topfzeit beträgt 3 Stunden. Überschüssiges Material nicht zurückschütten.
- Material nicht auf den Boden schütten, sondern aus dem Eimer verarbeiten.
- Für die Anwendung auf Exotenhölzer ist grundsätzlich Rücksprache mit der Anwendungstechnik zu nehmen.
- Ein Zwischenschliff ist unbedingt erforderlich, wenn eine Zwischentrocknung von 12 Stunden überschritten wird.
- Während der Verarbeitung entsteht in der Nassphase ein milchiger Schleier, der nach vollständiger Trocknung verschwindet.
- Das Material nur rollen, nicht spachteln!

Oberflächenvorbereitung:

- Abgestufter Holzschliff mit Körnung 80/100/120. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen.
- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.

Aufbauempfehlung:

- Lack bzw. Lack/Härtegemisch abschnittsweise 80-100 g/m² gleichmäßig dünn rollen.
- Nach 2-3 Stunden Trocknung folgt 2. Rollauftrag mit 80-100 g/m².
- Nach Trocknung über Nacht Lackzwischenchliff/Glättung mit Korn 120-150. Saugen und 3. Rollauftrag mit 80-100 g/m².
- Vorsichtig begehbare nach 12-16 Std. Voll belastbar nach 7 Tagen.

Pflege: Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege empfehlen wir unsere OLI-AQUA Parkettpflegeserie und Reinigungsprodukte CARE und CLEAN.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
 Редакция: 22.11.2018 г. FR

