



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI NATURA® Colour Hartwachsöl

OLI NATURA® Colour Hartwachsöl ist eine transparent pigmentierte Öl-Wachs-Kombination für Möbel, Treppen und Arbeitsplatten im Innenbereich. Für Massivholz und geeignete Holzwerkstoffe. Es färbt das Holz transparent und bildet eine seidenmatte, wasserabweisende und widerstandsfähige Oberfläche. Maserung und Struktur bleiben sichtbar. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und mit OLI NATURA® Hartwachsöl Natur abschwächbar.

Farbton	Sortiment						
	Anz. Je Palette	160	80	360	60		
	Anz. Je VPE	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Cotton White	A05225	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Light White	A05226	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Ash Grey	A05227	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1019 Graubeige	A	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Charcoal Grey	A05228	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pepper Black	A05229	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Coffee Brown	A05230	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Safran Red	A05231	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Für gewerbliche Kunden: Sonderfarbtöne nach RAL unter Artikelnummer A05595 sowie Großgebinde und Container auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbereich	▪ Neue, unbehandelte oder frisch geschliffene Holzoberflächen im Innenbereich ▪ Massivholzmöbel, Massivholz- und Renovierungstreppen, Türen und Arbeitsplatten ▪ Geeignete furnierte Oberflächen, Holzwerkstoffe wie Multiplex, Bambus und OSB sowie Korkoberflächen ▪ Private, gewerbliche und industrielle Anwendung
Eigenschaften	▪ Transparent pigmentierte Öl-Wachs-Kombination mit natürlicher Farbwirkung, seidenmattem Finish und samtigem Griff. ▪ Wasserabweisende und widerstandsfähige Oberfläche; bei Bedarf auffrischbar. ▪ Einfache Verarbeitung ohne Grundierung und Zwischenschliff. ▪ Schnelle Pigmentfixierung für zügiges Arbeiten. ▪ Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und mit OLI NATURA® Hartwachsöl Natur abschwächbar. ▪ Ein zweiter Auftrag mit OLI NATURA® Colour Hartwachsöl intensiviert die Farbwirkung.

Erfüllt/Geprüft nach	▪ GISCODE: Ö60+ ▪ EU-Decopaint-konform ▪ Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen, Z-157.10-18 ▪ DIN EN 71-3: Migration bestimmter Elemente ▪ DIN 53160: Speichel- und Schweißechtheit ▪ Formuliert ohne Formaldehyd, Aromaten, Biozide, Konservierungsmittel, Kobalt und Oxime.
Hinweise	▪ Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und starke Hitze während der Verarbeitung vermeiden. ▪ Holzart, Eigenfarbe, Schliff und Saugfähigkeit beeinflussen Erscheinungsbild, Ölaufnahme und Verbrauch. Vor der Verarbeitung einen Probeauftrag auf gleichartig vorbereitetem Holz durchführen und das Ergebnis nach der Trocknung beurteilen. Dies gilt besonders für inhaltsstoffreiche Hölzer und Furniere. ▪ Öl vor und während der Verarbeitung gründlich aufrühren oder schütteln. Gebinde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen. ▪ Für eine längere Verarbeitungszeit auf größeren Flächen kann OLI NATURA® Colour Hartwachsöl mit OLI NATURA® Ölverdünner gemischt werden. Mischverhältnis und Verarbeitungshinweise beachten. ▪ Angrenzende Flächen schützen. Überschüssiges Material von der Oberfläche entfernen; Pfützenbildung vermeiden. ▪ Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster und ausreichende Luftzirkulation sorgen. ▪ Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Lappen, Tücher und Pads nach Gebrauch vollständig mit Wasser tränken und anschließend im Freien ausgebreitet trocknen lassen. Wärmestau vermeiden.
Holzvorbereitung	▪ Die Holzoberfläche muss sauber, trocken, saugfähig und frei von Staub, Fett, Wachs, Silikon und anderen trennenden Substanzen sein. Die zulässige Holzfeuchte beträgt 8–12 %. ▪ Filmbildende Altbeschichtungen und nicht tragfähige Beschichtungsreste vollständig entfernen. Bereits geölte Flächen auf Verträglichkeit und ausreichende Saugfähigkeit prüfen; falls erforderlich bis auf das rohe Holz schleifen. ▪ Das Holz fachgerecht und gleichmäßig schleifen. Holzendschliff für begehbare Flächen wie Treppen P100 bis maximal P150, für Möbeloberflächen nicht feiner als P240. Schleifstaub gründlich entfernen.
Optionale Vorbehandlungen	▪ Geschliffenes Holz kann mit OLI NATURA® PreOilCleaner gereinigt und vorbehandelt werden. Anwendungshinweise beachten; vor dem Ölen vollständig trocknen lassen, aufgestellte Holzfasern bei Bedarf glätten und gründlich entstauben. ▪ Bei Vorbehandlung mit OLI NATURA® Antique nicht wässern und keinen PreOilCleaner verwenden. Anwendungshinweise beachten.
Verarbeitung	▪ Möbel und Treppen: Das Öl gründlich umrühren und mit Pinsel, Flächenstreicher oder Öl/Wachs-Roller dünn und gleichmäßig in Maserrichtung auftragen. Schnell saugende Stellen bei Bedarf nachölen. Nach 15–30 Minuten überschüssiges Öl abnehmen und die Oberfläche mit einem fusselfreien Baumwolltuch oder weißen Pad auspolieren. Sie soll sich handtrocken und nicht klebrig anfühlen; kein Ölüberstand darf sichtbar bleiben. Ein zweiter Auftrag ist nach frühestens 24 Stunden ohne Zwischenschliff möglich. Diesen ebenfalls dünn und zügig verarbeiten. ▪ Farbintensivierung: Für einen intensiveren Farbton den zweiten Auftrag mit OLI NATURA® Colour Hartwachsöl ausführen. Soll keine zusätzliche Pigmentierung erfolgen, OLI NATURA® Hartwachsöl Natur verwenden. Das Öl dünn und gleichmäßig auftragen, überschüssiges Material vollständig abnehmen und die Oberfläche auspolieren. ▪ Kleine Flächen: Kleine Flächen oder Bauteile mit ungünstiger Geometrie können direkt mit einem getränkten Baumwolltuch behandelt werden. ▪ Maschinelle Verarbeitung: Auf größeren Flächen kann das Auspolieren mit dem weißen Pad auch mit einem Exzenterschleifer erfolgen. ▪ Industrielle Verarbeitung: Für die Anwendung auf industriellen Anlagen wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Service: +49 (0)37208 84-210. ▪ Verbrauch: Ca. 40–50 ml/m² je Auftrag, entsprechend etwa 20–25 m²/l. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Holzart, Schliff und Saugfähigkeit ab.

- **Trocknung:** Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation nach ca. 1–2 Stunden staubtrocken, nach frühestens 24 Stunden überarbeitbar und nach ca. 5–7 Tagen durchgehärtet. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Luftzirkulation und Materialüberschuss verzögern die Trocknung. Während der Durchhärtung vor Feuchtigkeit schützen und nicht feucht reinigen.

Pflege & Reinigung

- Treppen und Böden fegen oder saugen, Möbel trocken abstauben. Nach vollständiger Durchhärtung bei Bedarf nebelfeucht mit OLI NATURA® Holzseife reinigen. Bei nachlassendem Schutz die saubere, trockene Oberfläche mit OLI NATURA® Holzpflegewachs auffrischen; für hell geölte Oberflächen OLI NATURA® Refresher verwenden.
- Beschädigte Stellen bei Bedarf anschleifen, entstauben und mit OLI NATURA® Colour Hartwachsöl im ursprünglich verwendeten Farbton dünn nachbehandeln. Farbwirkung vorab prüfen. Überschüsse abnehmen und auspolieren. Nach der Trocknung mit OLI NATURA® Hartwachsöl Natur dünn nachbehandeln und ebenfalls auspolieren.
- Produkthinweise beachten. In den ersten 5–7 Tagen vor Feuchtigkeit schützen und weder feucht reinigen noch pflegen.

Technische Daten

Solid-Anteil:	Medium-Solid
VOC:	< 500 g/l – deutlich unter dem EU-Grenzwert (Kat. A/f): 700 g/l (2010)
Farben:	Transparent pigmentiert – alle Farben untereinander mischbar
Holzbetonung / Farbwirkung	Transparente Farbwirkung; Maserung und Holzstruktur bleiben sichtbar. Das Ergebnis hängt von Holzart, Eigenfarbe, Schliff und Saugfähigkeit ab.
Verbrauch	Ca. 40–50 ml/m² je Auftrag, entsprechend etwa 20–25 m²/l .
Aufträge:	Auf unbehandeltem Holz in der Regel zwei. Für gering beanspruchte Bauteile wie Regale und Kleinteile sowie zur Renovierung intakter, ausreichend saugfähiger Ötoberflächen kann ein Auftrag genügen.
Auftragsweise:	Pinzel, Öl/Wachs-Rolle, Spachtel, Schwamm, Tuch, Ballen, Spritzpistole, Walzanlage
Reinigung von Werkzeugen:	Sofort nach Gebrauch mit OLI NATURA® Pinselreiniger, OLI NATURA® Ölverdünner oder Testbenzin reinigen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sofort dicht verschließen und zeitnah verbrauchen.
Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
Deklaration:	Modifizierte pflanzliche Öle und Wachse, Sojaöl, Holzöl, Leinöl, Carnaubawachs, entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, blei- und kobaltfreie Trocknungsmittel, oximfreies Hautverhütungsmittel, Kieselsäure, mikronisierte Wachse und lichtechte Pigmente.
Sicherheit	Gemäß CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Selbstentzündungsgefahr bei ölgetränkten Arbeitsmitteln ; Hinweise zum sicheren Umgang beachten. Weitere Sicherheitshinweise siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt, auf Anfrage erhältlich.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Oktober 2026 TT_sst