



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponibles en plusieurs
langues



FICHE TECHNIQUE

Huile-cire dure OLI NATURA® Colour

L'huile-cire dure OLI NATURA® Colour est une combinaison huile-cire pigmentée transparente destinée aux meubles, escaliers et plans de travail en intérieur. Pour le bois massif et les matériaux dérivés du bois compatibles. Elle teinte le bois de manière transparente et forme une surface satinée, hydrofuge et résistante. Le grain et la structure du bois restent visibles. Toutes les teintes sont miscibles entre elles et peuvent être atténuées avec l'huile-cire dure OLI NATURA® Nature.

Teinte	Gamme						
	Nb. par palette	160	80	360	60		
	Nombre par lot	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Blanc coton	A05225	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Blanc clair	A05226	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Gris cendré	A05227	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1019 Gris-beige	A	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Gris anthracite	A05228	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Noir poivre	A05229	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Brun café	A05230	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Rouge safran	A05231	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Pour les clients professionnels : teintes spéciales selon le nuancier RAL, référence A05595, ainsi que des conditionnements en gros et des conteneurs disponibles sur demande.

Domaine d'application	- Surfaces en bois neuves, non traitées ou fraîchement poncées en intérieur - Meubles en bois massif, escaliers en bois massif et d'occasion, portes et plans de travail - Surfaces plaquées compatibles, matériaux dérivés du bois tels que le multiplex, le bambou et l'OSB, ainsi que les surfaces en liège - Utilisation privée, professionnelle et industrielle
Caractéristiques	- Mélange d'huile et de cire pigmenté transparent, offrant un effet de couleur naturel, une finition satinée et un toucher velouté. - Surface hydrofuge et résistante ; peut être rafraîchie si nécessaire. - Application facile, sans apprêt ni ponçage intermédiaire. - Fixation rapide des pigments pour un travail rapide. - Toutes les teintes sont miscibles entre elles et peuvent être atténuées avec l'huile-cire dure OLI NATURA® Nature. - Une deuxième application d'huile-cire dure OLI NATURA® Colour intensifie l'effet de couleur.

Conforme/testé selon	▪ GISCODE : Ö60+ ▪ Conforme à la norme EU-Decopaint ▪ Produit de construction dont les émissions ont été contrôlées selon les principes du DIBt, Z-157.10-18 ▪ DIN EN 71-3 : migration de certains éléments ▪ DIN 53160 : résistance à la salive et à la transpiration ▪ Formulé sans formaldéhyde, composés aromatiques, biocides, conservateurs, cobalt ni oximes.
Remarques	▪ Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : de +15 à +25 °C. Éviter l'exposition directe au soleil et la chaleur intense pendant l'application. ▪ L'essence de bois, la couleur naturelle, le grain et le pouvoir absorbant influencent l'aspect, l'absorption de l'huile et la consommation. Avant l'application, effectuer un essai sur du bois préparé de manière similaire et évaluer le résultat après séchage. Cela vaut particulièrement pour les bois et placages riches en substances actives. ▪ Bien remuer ou agiter l'huile avant et pendant l'application. Mélanger les récipients de lots différents avant utilisation. ▪ Pour prolonger le temps de travail sur de grandes surfaces, l'huile-cire dure OLI NATURA® Colour peut être mélangée au diluant pour huile OLI NATURA®. Respecter le rapport de mélange et les consignes d'application. ▪ Protéger les surfaces adjacentes. Éliminer l'excédent de produit de la surface ; éviter la formation de flaques. ▪ Séchage par oxydation : pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que la circulation d'air soit suffisante. ▪ Risque d'auto-inflammation : après utilisation, imbiber complètement d'eau les chiffons, torchons et tampons imprégnés d'huile, puis les laisser sécher à l'air libre en les étalant. Éviter toute accumulation de chaleur.
Préparation du bois	▪ La surface du bois doit être propre, sèche, absorbante et exempte de poussière, de graisse, de cire, de silicone et d'autres substances séparatrices. L'humidité admissible du bois est comprise entre 8 et 12 %. ▪ Éliminer complètement les anciens revêtements filmogènes et les résidus de revêtement non adhérents. Vérifier la compatibilité et la capacité d'absorption suffisante des surfaces déjà huilées ; si nécessaire, poncer jusqu'au bois brut. ▪ Poncer le bois de manière professionnelle et uniforme. Ponçage final du bois : pour les surfaces praticables telles que les escaliers, utiliser un grain de P100 à P150 maximum ; pour les surfaces de meubles, ne pas descendre en dessous du grain P240. Éliminer soigneusement la poussière de ponçage.
Prétraitements facultatifs	▪ Le bois poncé peut être nettoyé et prétraité avec OLI NATURA® PreOilCleaner. Respecter les consignes d'utilisation ; laisser sécher complètement avant de huiler, lisser les fibres de bois hérissées si nécessaire et dépoussiérer soigneusement. ▪ En cas de prétraitement avec OLI NATURA® Antique, ne pas humidifier et ne pas utiliser de PreOilCleaner. Respecter les consignes d'utilisation.
Mise en œuvre	▪ Meubles et escaliers : bien mélanger l'huile et l'appliquer en couche fine et uniforme dans le sens du grain à l'aide d'un pinceau, d'un pinceau plat ou d'un rouleau à huile/cire. Si nécessaire, réappliquer de l'huile sur les zones qui absorbent rapidement. Au bout de 15 à 30 minutes, retirer l'excédent d'huile et polir la surface avec un chiffon en coton non pelucheux ou un tampon blanc. La surface doit être sèche au toucher et ne pas coller ; aucun excès d'huile ne doit rester visible. Une deuxième couche peut être appliquée au plus tôt après 24 heures, sans ponçage intermédiaire. L'appliquer également en couche fine et rapidement. ▪ Intensification de la couleur : pour obtenir une teinte plus intense, effectuez la deuxième couche avec l'huile-cire dure OLI NATURA® Colour. Si vous ne souhaitez pas de pigmentation supplémentaire, utilisez l'huile-cire dure OLI NATURA® Nature. Appliquez l'huile en couche fine et uniforme, éliminez complètement l'excédent de produit et polissez la surface. ▪ Petites surfaces : les petites surfaces ou les éléments présentant une géométrie peu pratique peuvent être traités directement à l'aide d'un chiffon en coton imbibé. ▪ Application mécanique : sur les grandes surfaces, le polissage avec le tampon blanc peut également être effectué à l'aide d'une ponceuse excentrique. ▪ Application industrielle : pour une utilisation sur des installations industrielles, veuillez contacter notre service technique : +49 (0)37208 84-210. ▪ Rendement : environ 40 à 50 ml/m² par application, soit environ 20 à 25 m²/l. Le rendement réel dépend de l'essence de bois, du ponçage et du pouvoir absorbant.

- **Séchage** : en fonction de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation d'air, le produit est sec au toucher au bout d'environ 1 à 2 heures, peut être retravaillé au plus tôt après 24 heures et est complètement durci au bout d'environ 5 à 7 jours. Les basses températures, une humidité de l'air élevée, une faible circulation d'air et un excès de produit retardent le séchage. Pendant le durcissement, protéger du produit de l'humidité et ne pas nettoyer à l'eau.

Entretien et nettoyage

- Balayer ou passer l'aspirateur sur les escaliers et les sols, dépoussiérer les meubles à sec. Une fois le durcissement complet, nettoyer si nécessaire avec un chiffon légèrement humide imprégné de savon pour bois OLI NATURA®. Si la protection s'estompe, rafraîchir la surface propre et sèche avec la cire d'entretien pour bois OLI NATURA® ; pour les surfaces huilées claires, utiliser OLI NATURA® Refresher.
- Si nécessaire, poncer les zones endommagées, les dépoussiérer et les retravailler en fine couche avec l'huile-cire dure OLI NATURA® Colour dans la teinte initialement utilisée. Tester au préalable le rendu de la couleur. Éliminer les excédents et polir. Une fois sec, retravailler en fine couche avec l'huile-cire dure OLI NATURA® Nature et polir également.
- Respecter les consignes d'utilisation du produit. Protéger de l'humidité pendant les 5 à 7 premiers jours et ne pas nettoyer ni entretenir avec des produits humides.

Caractéristiques techniques

Teneur en solides :	Solid moyen
COV :	< 500 g/l – nettement inférieur à la valeur limite de l'UE (cat. A/f) : 700 g/l (2010)
Couleurs :	Pigmentées transparentes – toutes les teintes sont miscibles entre elles
Mise en valeur du bois / effet de couleur	Effet de couleur transparent ; le grain et la structure du bois restent visibles. Le résultat dépend de l'essence de bois, de la couleur d'origine, du ponçage et du pouvoir absorbant.
Rendement	Environ 40 à 50 ml/m² par couche, soit environ 20 à 25 m²/l .
Nombre de couches :	En règle générale, deux couches sur du bois non traité. Une seule couche peut suffire pour les éléments peu sollicités tels que les étagères et les petits objets, ainsi que pour la rénovation de surfaces huilées intactes et suffisamment absorbantes.
Mode d'application :	pinceau, rouleau à huile/cire, spatule, éponge, chiffon, tampon, pistolet pulvérisateur, machine à rouler
Nettoyage des outils :	Nettoyer immédiatement après utilisation avec le nettoyant pour pinceaux OLI NATURA®, le diluant pour huile OLI NATURA® ou de l'essence minérale. Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation.
Durée de conservation :	Au moins 24 mois dans le conditionnement d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les conditionnements entamés et les utiliser dans les plus brefs délais.
Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation régionale.
Composition :	Huiles et cires végétales modifiées, huile de soja, huile de bois, huile de lin, cire de carnauba, hydrocarbures désaromatisés, agents siccatifs sans plomb ni cobalt, agent anti-agglomérant sans oxime, acide silicique, cires micronisées et pigments résistants à la lumière.
Sécurité	Non classé comme dangereux selon le règlement CLP. Tenir hors de portée des enfants. Risque d'auto-inflammation pour les outils imprégnés d'huile ; respecter les consignes de manipulation en toute sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité actuelle, disponible sur demande.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Toutes les éditions antérieures perdent par la présente leur validité. Mise à jour : octobre 2026 TT_sst