



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® Colour hardwasolie

OLI NATURA® Colour hardwasolie is een transparant gepigmenteerde olie-wascombinatie voor meubels, trappen en werkbladen binnenshuis. Voor massief hout en geschikte houtmaterialen. Het kleurt het hout transparant en vormt een zijdemat, waterafstotend en slijtvast oppervlak. De nerf en structuur blijven zichtbaar. Alle kleurtinten zijn onderling mengbaar en kunnen worden verzwakt met OLI NATURA® hardwasolie Naturel.

Kleur	Assortiment						
	Aantal per pallet	160	80	360	60		
	Aantal per verpakkingseenheid	1 x 2,5 l	2 x 2,5 l	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Cotton White	A05225	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Lichtwit	A05226	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Asgrijs	A05227	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1019 Grijsbeige	A	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Antracietgrijs	A05228	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pepper Black	A05229	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Koffiebruin	A05230	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Safran Red	A05231	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Voor zakelijke klanten: speciale RAL-kleuren onder artikelnummer A05595, evenals grootverpakkingen en containers op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	- Nieuwe, onbehandelde of pas geschuurde houten oppervlakken binnenshuis - Massief houten meubels, massief houten trappen en renovatietrappen, deuren en werkbladen - Geschikte gefineerde oppervlakken, houtmaterialen zoals multiplex, bamboe en OSB, evenals kurkoppervlakken - Particuliere, commerciële en industriële toepassing
Eigenschappen	- Transparant gepigmenteerde olie-wascombinatie met een natuurlijk kleureffect, een zijdematte afwerking en een fluweelzacht gevoel. - Waterafstotend en slijtvast oppervlak; indien nodig op te frissen. - Eenvoudige verwerking zonder grondlaag en tussenschuren. - Snelle pigmentfixatie voor vlot werken. - Alle kleurtinten zijn onderling mengbaar en kunnen worden afgezwakt met OLI NATURA® hardwasolie natuur. - Een tweede laag OLI NATURA® Colour hardwasolie versterkt het kleureffect.

Voldoet aan/getest volgens	▪ GISCODE: Ö60+ ▪ Conform EU-Decopaint ▪ Emissiegetest bouwproduct volgens DIBt-richtlijnen, Z-157.10-18 ▪ DIN EN 71-3: migratie van bepaalde elementen ▪ DIN 53160: Speeksel- en zweetbestendigheid ▪ Zonder formaldehyde, aromatische stoffen, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximen.
Aanwijzingen	▪ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +25 °C. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en sterke hitte tijdens de verwerking. ▪ De houtsoort, de natuurlijke kleur, de schuurkwaliteit en het zuigvermogen beïnvloeden het uiterlijk, de olieopname en het verbruik. Breng vóór de verwerking een proeflaag aan op op dezelfde manier voorbereid hout en beoordeel het resultaat na het drogen. Dit geldt met name voor houtsoorten en finer met een hoog gehalte aan actieve bestanddelen. ▪ Roer of schud de olie grondig voor en tijdens de verwerking. Meng verpakkingen van verschillende partijen voor gebruik. ▪ Voor een langere verwerkingstijd op grotere oppervlakken kan OLI NATURA® Colour hardwasolie worden gemengd met OLI NATURA® olieverdunner. Houd rekening met de mengverhouding en de verwerkingsinstructies. ▪ Bescherm aangrenzende oppervlakken. Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak; voorkom dat er plassen ontstaan. ▪ Oxidatieve droging: Zorg tijdens en na de verwerking voor open ramen en voldoende luchtcirculatie. ▪ Gevaar voor zelfontbranding: met olie doordrenkte doeken, lapjes en pads na gebruik volledig met water doordrenken en vervolgens in de open lucht uitgespreid laten drogen. Warmteophoping vermijden.
Voorbereiding van het hout	▪ Het houtoppervlak moet schoon, droog, zuigend en vrij van stof, vet, was, siliconen en andere scheidende stoffen zijn. Het toegestane houtvochtgehalte bedraagt 8–12 %. ▪ Filmvormende oude coatings en niet-dragende resten van coatings volledig verwijderen. Reeds geoliede oppervlakken controleren op compatibiliteit en voldoende zuigvermogen; indien nodig tot op het ruwe hout schuren. ▪ Schuur het hout vakkundig en gelijkmatig. Eindschuur voor beloopbare oppervlakken zoals trappen P100 tot maximaal P150, voor meubeloppervlakken niet fijner dan P240. Verwijder het schuurstof grondig.
Optionele voorbehandelingen	▪ Geschuurd hout kan worden gereinigd en voorbehandeld met OLI NATURA® PreOilCleaner. Neem de gebruiksaanwijzing in acht; laat het hout volledig drogen voordat u het gaat oliën, strijk indien nodig opstaande houtvezels glad en verwijder het stof grondig. ▪ Bij voorbehandeling met OLI NATURA® Antique niet bevochtigen en geen PreOilCleaner gebruiken. Volg de gebruiksaanwijzing.
Verwerking	▪ Meubels en trappen: Roer de olie grondig door en breng deze met een kwast, vlakke kwast of olie-/wasroller dun en gelijkmatig aan in de richting van de nerf. Olie indien nodig opnieuw aanbrengen op snel absorberende plekken. Verwijder na 15–30 minuten overtollige olie en polijst het oppervlak met een pluïsvrije katoenen doek of een wit polijstschuim. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen en mag niet plakkerig zijn; er mag geen overtollige olie zichtbaar blijven. Een tweede laag kan na minimaal 24 uur worden aangebracht zonder tussentijds schuren. Breng ook deze laag dun en snel aan. ▪ Kleurversterking: Voor een intensere kleur de tweede laag aanbrengen met OLI NATURA® Colour hardwasolie. Als er geen extra pigmentatie gewenst is, gebruik dan OLI NATURA® hardwasolie Natur. Breng de olie dun en gelijkmatig aan, verwijder overtollig materiaal volledig en polijst het oppervlak. ▪ Kleine oppervlakken: Kleine oppervlakken of onderdelen met een ongunstige vorm kunnen direct met een doordrenkte katoenen doek worden behandeld. ▪ Machinale verwerking: Op grotere oppervlakken kan het oppoetsen met de witte pad ook met een excentrische schuurmachine worden uitgevoerd. ▪ Industriële verwerking: Neem voor toepassing op industriële installaties contact op met onze technische dienst: +49 (0)37208 84-210. ▪ Verbruik: ca. 40–50 ml/m² per laag, wat overeenkomt met ongeveer 20–25 m²/l. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de houtsoort, de schuurbeurt en het absorptievermogen.

Onderhoud & reiniging	▪ Droging: Afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtcirculatie na ca. 1–2 uur stofdroog, na ten vroegste 24 uur overschilderbaar en na ca. 5–7 dagen volledig uitgehard. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, geringe luchtcirculatie en een te dikke laag vertragen de droging. Tijdens het uitharden beschermen tegen vocht en niet met vocht reinigen.	
	▪ Trappen en vloeren vegen of stofzuigen, meubels droog afstoffen. Na volledige uitharding indien nodig licht vochtig reinigen met OLI NATURA® houtzeep. Bij afnemende bescherming het schone, droge oppervlak opfrissen met OLI NATURA® houtverzorgingswas; voor licht geoliede oppervlakken OLI NATURA® Refresher gebruiken. ▪ Beschadigde plekken indien nodig schuren, ontstoffen en dun nabewerken met OLI NATURA® Colour hardwasolie in de oorspronkelijk gebruikte kleur. Controleer vooraf het kleureffect. Overtollig product verwijderen en oppoetsen. Na het drogen dun nabewerken met OLI NATURA® hardwasolie Natur en eveneens oppoetsen. ▪ Neem de productaanwijzingen in acht. Bescherm het oppervlak gedurende de eerste 5–7 dagen tegen vocht en reinig of onderhoud het niet met vocht.	
Technische gegevens	Vaste stof:	Medium-Solid
	VOC:	< 500 g/l – aanzienlijk onder de EU-grenswaarde (cat. A/f): 700 g/l (2010)
	Kleuren:	Transparant gepigmenteerd – alle kleuren onderling mengbaar
	Houtaccent / kleureffect	Transparant kleureffect; de nerf en de houtstructuur blijven zichtbaar. Het resultaat is afhankelijk van de houtsoort, de eigen kleur, de schuurbeurt en het zuigvermogen.
	Verbruik	Ca. 40–50 ml/m² per laag, wat overeenkomt met ongeveer 20–25 m²/l .
	Aantal lagen:	Op onbehandeld hout doorgaans twee. Voor onderdelen die weinig worden belast, zoals planken en kleine onderdelen, en voor het renoveren van intacte, voldoende zuigende geoliede oppervlakken kan één laag volstaan.
	Aanbrengwijze:	Kwast, olie-/wasroller, spatel, spons, doek, bal, spuitpistool, walsinstallatie
	Reiniging van gereedschap:	Direct na gebruik reinigen met OLI NATURA® penseelreiniger, OLI NATURA® olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.
	Houdbaarheid:	In de ongeopende originele verpakking minimaal 24 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
	Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Samenstelling:	Gemodificeerde plantaardige oliën en wassen, sojaolie, houtolie, lijnolie, carnaubawas, ontaromatiseerde koolwaterstoffen, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, oximvrij antikleefmiddel, kiezelzuur, gemicroniseerde wassen en lichtechte pigmenten.
	Veiligheid	Volgens de CLP-verordening niet als gevaarlijk ingedeeld. Buiten het bereik van kinderen houden. Gevaar voor zelfontbranding bij met olie doordrenkte werkmiddelen; volg de aanwijzingen voor veilig gebruik. Zie het actuele veiligheidsinformatieblad voor verdere veiligheidsaanwijzingen, op aanvraag verkrijgbaar.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn louter vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: oktober 2026 TT_sst