



ESCANEA EL CÓDIGO QR

para obtener hojas de datos, información de seguridad, etc.
disponible en varios idiomas



FICHA TÉCNICA

Aceite de cera dura OLI-NATURA

COMBINACIÓN DE ACEITE Y CERA PARA MADERA INTERIOR Y MATERIALES SIMILARES A LA MADERA: PROTEGE MUEBLES, ESCALERAS Y PUERTAS. CON SELLO ECARF.

Aceite de cera dura de densidad media sin pigmentos para el tratamiento de superficies de madera nuevas, sin tratar o recién lijadas en interiores. Ideal para muebles de madera, así como para escaleras de madera maciza y renovadas. Resalta discretamente el color natural de la madera y proporciona un acabado satinado. Apto para todo tipo de madera, especialmente para las claras. Se puede aplicar a mano o a máquina. Galardonado con el sello ECARF «Apto para alérgicos, calidad comprobada».

Tono	Artículo	Envase / Unidad de embalaje	Paleta
NATURAL (sin pigmentos)	A03675_RG	1 x 2,5 L	160
NATURAL (sin pigmentos)	A03675_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATURAL (sin pigmentos)	A03675_RF	1 x 1 l	360
NATURAL (sin pigmentos)	A03675_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATURAL (sin pigmentos)	A03675_TA	1 x 250 ml	
NATURAL (sin pigmentos)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Envases grandes y contenedores disponibles bajo pedido.

Ámbito de aplicación

- Madera en interiores
- Uso privado y comercial
- Muebles de madera maciza
- Escaleras de madera (escaleras macizas y de renovación)
- Encimeras
- Otras superficies de madera en interiores
- También apto para materiales derivados de la madera como multiplex, bambú, OSB y corcho

Propiedades

- Combinación de aceite y cera: aúna las ventajas del aceite y la cera en un solo producto
- Con cera de carnauba: película protectora transpirable, repelente al agua y a la suciedad
- Sello ECARF «Apto para alérgicos, calidad comprobada»

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Probado según LFGB (apto para el contacto con alimentos), DIN 71-3 (juguetes infantiles), DIN 53160 (resistente a la saliva y al sudor), homologación DIBt ▪ Sin cobalto, oxima, formaldehído, biocidas ni conservantes ▪ Rendimiento: 1-2 aplicaciones, aprox. 20-25 m² por litro con una sola aplicación
Cumple/probado según	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giscode : Ö60+ ▪ Conforme a EU-Decopaint ▪ Z -157.10-18 (producto de construcción con emisiones probadas según los principios DIBt) ▪ Sello ECARF: «Apto para alérgicos, calidad comprobada» ▪ DIN 71-3 (Seguridad de los juguetes infantiles) ▪ DIN 53160 (resistente a la saliva y al sudor) ▪ Certificado LFGB (apto para el contacto con alimentos) según el Reglamento (CE) n.º 1935/2004, tras el endurecimiento completo ▪ Libre de formaldehído, aromáticos, biocidas, conservantes, cobalto y oximas
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura del material, del objeto y del entorno: entre +15 y +30 °C. ▪ Agitar o remover bien antes de usar. ▪ Mezclar los envases de diferentes lotes antes de usar. ▪ Elimine el exceso de material de la superficie, evite la formación de charcos. ▪ Realizar una prueba previa en superficies desconocidas y maderas exóticas y chapas con alto contenido en sustancias. ▪ Secado oxidativo: durante y después del procesamiento, mantenga las ventanas abiertas y asegúrese de que haya circulación de aire. ▪ ¡Peligro de combustión espontánea! Guardar los trapos impregnados de aceite bajo el agua o secarlos al aire libre.
Preparación de la madera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lije la superficie de madera de forma adecuada. ▪ Lijado de madera para muebles con grano máximo de 240. ▪ Cuanto más grueso sea el lijado, más intenso será el color. ▪ Humedad de la madera: 8-12 %. <p>CONSEJO:</p> <p>Antes de lijar la madera, limpiarla con OLI-NATURA PreOilCleaner (diluido en agua) hasta que quede ligeramente húmeda. De este modo se neutralizan los componentes de la madera, como el ácido tánico, se mejora la absorción del aceite y se reduce el riesgo de que aparezcan manchas o marcas de agua posteriormente. A continuación, dejar secar durante al menos 2 horas.</p>
Aplicación	<p>Muebles y escaleras</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agitar bien el envase antes de usar. ▪ Aplique una capa fina y uniforme de aceite en la dirección de la veta con una brocha, un rodillo o una almohadilla hasta que la superficie quede completamente cubierta. Vuelva a aplicar aceite en las zonas secas. ▪ Después de 10-20 minutos, retire el exceso de aceite: limpie con un paño de algodón o absorbente de aceite y pule. Alternativamente, pule con una almohadilla de pulido blanca a mano o con una lijadora excéntrica. La superficie debe quedar seca al tacto y no pegajosa. ▪ Se puede aplicar una segunda capa después de 6-8 horas. Aplique la segunda capa de forma fina y rápida, tal y como se ha descrito. <p>CONSEJO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Superficies pequeñas o componentes con geometría desfavorable o menor desgaste: se puede aplicar directamente con un paño de algodón impregnado. ▪ Renovaciones (refrescos): por lo general, basta con una sola aplicación de aceite.

- Muebles con un uso normal: basta con una aplicación. Escalones o muebles muy usados (por ejemplo, encimeras): se recomienda una segunda aplicación.

Aplicación con rodillo o pulverizador:

- Para obtener más información sobre la aplicación industrial, póngase en contacto con nuestro servicio técnico: 037208 / 84-210.

Consumo: 1 aplicación, dependiendo de la absorción de la madera, aprox. 40-50 ml/m² (aprox. 20-25 m²/l). Las cantidades de aplicación varían según el lijado y el tipo de madera.

Secado: Dependiendo de la humedad del aire y la temperatura, seco al tacto tras 1-2 horas, se puede repasar tras 6-8 horas y completamente endurecido tras 5-7 días. Durante este tiempo, proteger del agua y tratar con cuidado.

Cuidado y limpieza

Para que su superficie de madera aceitada conserve su belleza durante mucho tiempo:

- limpie el polvo y la suciedad ligera con un paño de algodón ligeramente humedecido y, a continuación, seque la superficie.
- Para la limpieza regular, recomendamos **el jabón para madera OLI-NATURA**, que limpia suavemente y al mismo tiempo cuida la superficie aceitada.
- Para un cuidado ocasional, utilice **la cera para madera OLI-NATURA** o **el refrescante OLI-NATURA**.
- Durante los primeros 5-7 días después del tratamiento, debe evitar la limpieza en húmedo y el cuidado, ya que el aceite aún no se ha endurecido por completo.

Datos técnicos

Porcentaje de sólidos:	MEDIO
COV:	< 500 g/l, muy por debajo de los valores límite de la UE (cat. A/f): 700 g/l (2010)
Colores:	Natural (sin pigmentos)
Acentuación de la madera:	Resalta discretamente el color y el veteado naturales de la madera.
Endurecedor:	-
Consumo:	1-2 aplicaciones con aprox. 40-50 g/m ² (1 litro aprox. 25-50 m ² por aplicación)
Método de aplicación:	Pincel, rodillo, espátula, esponja, paño, baldaquín, pistola pulverizadora
Secado:	Secado al polvo: aprox. 1-2 h; repintable: 6-8 h; endurecido completo: 5-7 días
Limpieza de herramientas:	Enjuagar las herramientas inmediatamente después de su uso con el limpiador de pinceles ecológico OLI-NATURA o con el diluyente de aceite convencional OLI-NATURA o gasolina de prueba. Elimine los residuos de limpieza de forma adecuada.
Periodo de conservación:	En su envase original sin abrir, al menos 36 meses. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Envases abiertos: Cerrar inmediatamente y consumir lo antes posible, ya que el contacto con el aire reduce la vida útil.
Eliminación:	Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.
Declaración:	Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino, secante sin plomo ni cobalto, agente antiadherente sin oxima.

Seguridad

No requiere etiquetado, no es mercancía peligrosa.

¡Los trapos, almohadillas o esponjas impregnados de aceite pueden inflamarse espontáneamente debido a la acumulación de calor! Por lo tanto, después de su uso, guárdelos bajo agua o humidézcalos y déjelos secar al aire libre antes de desecharlos.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Más indicaciones de seguridad en la ficha de datos de seguridad en www.oli-lacke.de.

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, solo tienen carácter orientativo y no son vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos actuales derivados de la práctica. No eximen al usuario de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Por la presente, todas las ediciones anteriores pierden su validez. Stand: 15.04.2025_GS_UPD_05.09.2025
