

**SCAN QR-CODE**

voor datasheets, veiligheidsinformatie –
meertalig beschikbaar



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA Harde wasolie

OLIE-WASCOMBINATIE VOOR HOUT EN HOUTACHTIGE MATERIALEN BINNENRUIMTES – BESCHERMT MEUBELS, TRAPPEN EN DEUREN. MET ECARF-KEURMERK.

Pigmentvrije medium-solid hardwasolie voor de behandeling van nieuwe, onbehandelde of pas geschuurde houten oppervlakken binnenshuis. Ideaal voor houten meubels en massief houten en gerenoveerde trappen. Benadrukt op subtiële wijze de natuurlijke houtkleur en zorgt voor een zijdemat oppervlak. Geschikt voor alle houtsoorten, met name lichte houtsoorten. Kan met de hand of machinaal worden verwerkt. Bekroond met het ECARF-keurmerk 'Allergievriendelijk, kwaliteit getest'.

Kleur	Artikel	Verpakking / VE	Palet
NATUUR (zonder pigment)	A03675_RG	1 x 2,5 l	160
NATUUR (zonder pigment)	A03675_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATUUR (zonder pigment)	A03675_RF	1 x 1 l	360
NATUUR (zonder pigment)	A03675_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATUUR (zonder pigment)	A03675_TA	1 x 250 ml	
NATUUR (zonder pigment)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Grote verpakkingen en containers op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	▪ Hout binnen ▪ Privé & commercieel ▪ Massief houten meubels ▪ Houten trappen (massief en renovatietrappen) ▪ Werkbladen ▪ Overige houten oppervlakken voor binnen ▪ Ook geschikt voor houtmaterialen zoals multiplex, bamboe, OSB en kurk
Eigenschappen	▪ Combinatie van olie en was: combineert de voordelen van olie en was in één product ▪ Met carnaubawas: ademende, water- en vuilafstotende beschermlaag ▪ ECARF-keurmerk "Allergievriendelijk, kwaliteit getest" ▪ Getest volgens LFGB (geschikt voor contact met levensmiddelen), DIN 71-3 (kinderspeelgoed), DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig), DIBt-goedkeuring ▪ Vrij van kobalt, oxime, formaldehyde, biociden en conserveermiddelen

	▪ Rendabel: 1-2 behandelingen, ca. 20-25 m² per liter bij eenmalige behandeling
Voldoet aan/getest volgens	▪ Giscode : Ö60+ ▪ EU-Decopaint-conform ▪ Z -157.10-18 (Emissiegetest bouwproduct volgens DIBt-principes) ▪ ECARF-keurmerk - "Allergievriendelijk, kwaliteit getest" ▪ DIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed) ▪ DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig) ▪ LFGB-getest (geschikt voor contact met levensmiddelen) volgens Verordening (EG) nr. 1935/2004 – na volledige uitharding ▪ Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximes
Opmerkingen	▪ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C. ▪ Voor gebruik goed schudden of roeren! ▪ Meng verpakkingen van verschillende partijen voor gebruik. ▪ Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plasvorming. ▪ Voer een voorafgaande test uit op onbekende ondergronden en exotische houtsoorten en fineer met een hoog gehalte aan natuurlijke stoffen. ▪ Oxidatieve droging: Zorg tijdens en na de verwerking voor open ramen en luchtcirculatie. ▪ Gevaar voor zelfontbranding! Met olie doordrenkte doeken onder water bewaren of buiten uitgespreid laten drogen.
Houtvoorbereiding	▪ Schuur het houtoppervlak op vakkundige wijze. ▪ Houtschuurpapier voor meubels maximaal korrel 240 ▪ Hoe grover het schuurwerk, hoe intenser de kleur. ▪ Houtvochtigheid 8-12 % TIP: Veeg het hout vóór het schuren af met OLI-NATURA PreOilCleaner (verdund met water) tot het vochtig is. Zo worden houtbestanddelen zoals looizuur geneutraliseerd, wordt de olieopname verbeterd en wordt het risico op latere watervlekken of -randen verminderd. Laat vervolgens minimaal 2 uur drogen.
Verwerking	Meubels & trappen ▪ Roer of schud de verpakking goed voor gebruik. ▪ Breng de olie dun en gelijkmatig aan in de richting van de nerf met een kwast, roller of bal, totdat het oppervlak volledig is bedekt. Bij droge plekken opnieuw oliën. ▪ Verwijder na 10-20 minuten inwerktijd overtollige olie: veeg deze weg met een katoenen of olieabsorberende doek en polijst het oppervlak. U kunt ook met de hand of met een excentrische schuurmachine polijsten met een witte polijstpad. Het oppervlak moet daarna handdroog aanvoelen en mag niet plakkerig zijn. ▪ Een tweede laag kan na 6-8 uur worden aangebracht. Breng de tweede laag dun en snel aan zoals beschreven. TIP: ▪ Kleine oppervlakken of onderdelen met een ongunstige geometrie of minder belasting: direct aanbrengen met een doordrenkte katoenen doek is mogelijk. ▪ Renovatiecoatings (opfrissen): meestal volstaat één keer oliën. ▪ Meubels met normale belasting: één laag is voldoende. Trapreden of meubels met zware belasting (bijv. werkbladen): een tweede laag wordt aanbevolen. Verwerking op walsinstallaties of spuitapplicatie: ▪ Neem voor meer informatie over industriële toepassingen contact op met onze technische dienst: 037208 / 84-210. Verbruik: 1 laag, afhankelijk van de absorptie van het hout, ca. 40-50 ml/m² (ca. 20-25 m²/l).

De hoeveelheid die moet worden aangebracht, varieert afhankelijk van de schuurkwaliteit en de houtsoort.

Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur na 1–2 uur stofdroog, na 6–8 uur overschilderbaar, na 5–7 dagen volledig uitgehard. Gedurende deze tijd tegen water beschermen en voorzichtig behandelen.

Onderhoud & reiniging

Om uw geoliede houten oppervlak lang mooi te houden:

- Veeg stof en lichte vervuiling eenvoudig weg met een vochtige katoenen doek en droog vervolgens af.
- Voor regelmatige reiniging raden wij **OLI-NATURA houtzeep** aan – deze reinigt zacht en verzorgt tegelijkertijd het geoliede oppervlak.
- Voor een incidentele onderhoudsbeurt kunt u **OLI-NATURA houtverzorgingswas** of **OLI-NATURA Refresher** gebruiken.
- In de eerste 5-7 dagen na de behandeling moet u afzien van vochtige reiniging en onderhoud, omdat de olie nog niet volledig is uitgehard.

Technische gegevens

Vaste stofgehalte:	MEDIUM
VOC:	< 500 g/l - aanzienlijk onder de EU-grenswaarden (cat. A/f): 700 g/l (2010)
Kleuren:	Natuur (zonder pigment)
Houtaccent:	Benadrukt op subtiele wijze de natuurlijke kleur en nerf van het hout.
Verharder:	-
Verbruik:	1-2 lagen met ca. 40-50 g/m ² (1 liter ca. 25-50 m ² per laag)
Aanbrengwijze:	kwast, roller, spatel, spons, doek, bal, spuitpistool
Droging:	stofdroog: ca. 1-2 uur; overschilderbaar: 6-8 uur; volledig uitgehard: 5-7 dagen
Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap direct na gebruik af met de milieuvriendelijke OLI-NATURA penseelreiniger of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren
Houdbaarheid:	In de originele, gesloten verpakking minimaal 36 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Geopende verpakkingen: Onmiddellijk afsluiten en snel gebruiken, omdat contact met lucht de houdbaarheid vermindert.
Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
Declaratie:	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, lood- en kobaltvrije droogmiddel, oximvrije anti-huidmiddel.
Veiligheid	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. Met olie doordrenkte doeken, pads of sponzen kunnen door warmteophoping zelfontbranding veroorzaken! Bewaar ze daarom na gebruik onder water of bevochtig ze en laat ze buiten uitgespreid drogen voordat u ze weggooit. P102: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Meer veiligheidsinformatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand:
15.04.2025_GS_UPD_05.09.2025
