

**SKANUJ KOD QR**

, aby uzyskać dostęp do kart charakterystyki i informacji dotyczących bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach

**KARTA TECHNICZNA**

Olej woskowy OLI-NATURA

KOMBINACJA OLEJU I WOSKU DO DREWNA WEWNĘTRZNEGO I MATERIAŁÓW PODOBNYCH DO DREWNA – CHRONI MEBLE, SCHODY I DRZWI. POSIADA CERTYFIKAT ECARF.

Bezbarwny olej z twardym woskiem o średniej gęstości do konserwacji nowych, niekonserwowanych lub świeżo szlifowanych powierzchni drewnianych we wnętrzach. Idealny do mebli drewnianych oraz schodów z litego drewna i schodów remontowanych. Delikatnie podkreśla naturalny kolor drewna i nadaje powierzchni satynowo-matowe wykończenie. Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna, zwłaszcza jasnego. Możliwość nakładania ręcznego lub maszynowego. Posiada certyfikat ECARF „Przyjazny dla alergików, sprawdzona jakość”.

Odcień	Artykuł	Opakowanie / jednostka	Paleta
NATURALNY (bez pigmentu)	A03675_RG	1 x 2,5 l	160
NATURALNY (bez pigmentu)	A03675_RG_VE2	2 x 2,5 l	80
NATURALNY (bez pigmentu)	A03675_RF	1 x 1 l	360
NATURALNY (bez pigmentu)	A03675_RF_VE6	6 x 1 l	60
NATURALNY (bez pigmentu)	A03675_TA	1 x 250 ml	
NATURALNY (bez pigmentu)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Opakowania zbiorcze i kontenery dostępne na zamówienie.

Zakres zastosowania	▪ Drewno wewnątrz ▪ Prywatne i komercyjne ▪ Meble z litego drewna ▪ Schody drewniane (schody z litego drewna i schody renowacyjne) ▪ Błaty ▪ Inne powierzchnie drewniane we wnętrzach ▪ Nadaje się również do materiałów drewnopochodnych, takich jak multiplex, bambus, płyty OSB i korek
Właściwości	▪ Połączenie oleju i wosku: łączy zalety oleju i wosku w jednym produkcie ▪ Z woskiem karnauba: oddychająca, wodoodporna i odporna na zabrudzenia warstwa ochronna ▪ Certyfikat ECARF „Przyjazny dla alergików, sprawdzona jakość”

	▪ Sprawdzony zgodnie z LFGB (nadaje się do kontaktu z żywnością), DIN 71-3 (zabawki dla dzieci), DIN 53160 (odporny na ślinę i pot), certyfikat DIBt ▪ Nie zawiera kobaltu, oksymu, formaldehydu, biocydów i konserwantów ▪ Wydajny: 1–2 warstwy, ok. 20–25 m² na litr przy jednokrotnym nałożeniu
Spełnia/sprawdzone zgodnie z	▪ Giscode : Ö60+ ▪ Zgodność z EU-Decopaint ▪ Z -157.10-18 (produkt budowlany sprawdzony pod kątem emisji zgodnie z zasadami DIBt) ▪ Certyfikat ECARF – „Przyjazny dla alergików, sprawdzona jakość” ▪ DIN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) ▪ DIN 53160 (odporność na ślinę i pot) ▪ Sprawdzony zgodnie z LFGB (nadaje się do kontaktu z żywnością) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 – po całkowitym utwardzeniu ▪ Nie zawiera formaldehydu, aromatów, biocydów, konserwantów, kobaltu i oksymów
Wskazówki	▪ Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +30 °C. ▪ Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać! ▪ Przed użyciem wymieszać pojemniki z różnych partii. ▪ Usunąć nadmiar materiału z powierzchni, unikać tworzenia się kałuż. ▪ W przypadku nieznanego podłoża oraz egzotycznych gatunków drewna i fornirów o bogatym składzie należy przeprowadzić wstępną próbę. ▪ Suszenie utleniające: Podczas i po zakończeniu pracy należy zapewnić otwarte okna i cyrkulację powietrza. ▪ Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmatki nasączone olejem należy przechowywać pod wodą lub suszyć na świeżym powietrzu.
Przygotowanie drewna	▪ Powierzchnię drewna należy odpowiednio przeszlifować. ▪ Szlifowanie drewna na meble maksymalnie ziarnem 240. ▪ Im grubsze szlifowanie, tym intensywniejszy kolor. ▪ Wilgotność drewna 8-12% WSKAZÓWKA: Przed szlifowaniem drewna należy przetrzeć je lekko zwilżoną ściereczką nasączoną środkiem OLI-NATURA PreOilCleaner (rozcieńczonym wodą). W ten sposób neutralizowane są substancje zawarte w drewnie, takie jak kwas garbnikowy, poprawia się wchłanianie oleju i zmniejsza ryzyko pojawienia się plam lub śladów po wodzie. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.
Obróbka	Meble i schody ▪ Przed użyciem dobrze wymieszać lub wstrząsnąć opakowaniem. ▪ Nałożyć cienką i równomierną warstwę oleju w kierunku słoików za pomocą pędzla, wałka lub gąbki, aż powierzchnia zostanie całkowicie pokryta. W przypadku suchych miejsc ponownie nałożyć olej. ▪ Po 10–20 minutach działania usunąć nadmiar oleju: zetrzeć bawełnianą ściereczką lub ściereczką do oleju i wypolerować. Alternatywnie można wypolerować ręcznie lub za pomocą szlifierki mimośrodowej z białą podkładką polerską. Powierzchnia powinna być sucha w dotyku i nieklejąca. ▪ Drugą warstwę można nałożyć po 6–8 godzinach. Drugą warstwę należy nakładać cienko i szybko, zgodnie z opisem. WSKAZÓWKA: ▪ Małe powierzchnie lub elementy o niekorzystnej geometrii lub mniejszym obciążeniu: można nakładać bezpośrednio nasączoną bawełnianą szmatką. ▪ Renowacyjne powłoki malarskie (odświeżanie): zazwyczaj wystarczy jedno nałożenie oleju. ▪ Meble o normalnym obciążeniu: wystarczy jedna warstwa. Stopnie schodów lub meble o dużym obciążeniu (np. blaty robocze): zalecane jest nałożenie drugiej

warstwy.

Nakładanie za pomocą wałków lub natrysku:

- W celu uzyskania dalszych informacji na temat zastosowań przemysłowych prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: 037208 / 84-210.

Zużycie: 1 warstwa w zależności od chłonności drewna ok. 40–50 ml/m² (ok. 20–25 m²/l). Ilość nakładanego produktu różni się w zależności od szlifu i rodzaju drewna.

Schnięcie: W zależności od wilgotności powietrza/temperatury po 1–2 godzinach suchy w dotyku, po 6–8 godzinach można nakładać kolejną warstwę, po 5–7 dniach całkowicie utwardzony. W tym czasie chronić przed wodą i obchodzić się ostrożnie.

Pielęgnacja i czyszczenie

Aby olejowana powierzchnia drewniana długo zachowała swój piękny wygląd:

- proszek i lekkie zabrudzenia należy po prostu wytrzeć lekko zwilżoną bawełnianą ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.
- Do regularnego czyszczenia zalecamy **mydło do drewna OLI-NATURA** – delikatnie czyści i jednocześnie pielęgnuje powierzchnię olejowaną.
- Do sporadycznego odświeżania pielęgnacji służy **wosk do pielęgnacji drewna OLI-NATURA** lub **odświeżacz OLI-NATURA**.
- W ciągu pierwszych 5–7 dni po zabiegu należy zrezygnować z czyszczenia na mokro i pielęgnacji, ponieważ olej nie jest jeszcze całkowicie utwardzony.

Dane techniczne

Zawartość substancji stałych:

MEDIUM

VOC:

< 500 g/l – znacznie poniżej wartości granicznych UE (kat. A/f): 700 g/l (2010)

Kolory:

Naturalny (bez pigmentów)

Podkreślenie drewna:

Delikatnie podkreśla naturalny kolor i słoje drewna.

Utwardzacz:

-

Zużycie:

1-2 warstwy przy zużyciu ok. 40-50 g/m² (1 litr ok. 25-50 m² na warstwę)

Sposób nakładania:

pędzel, wałek, szpachelka, gąbka, ściereczka, wałek, pistolet natryskowy

Suszenie:

suchość w dotyku: ok. 1-2 godz.; możliwość ponownej obróbki: 6-8 godz.; całkowite utwardzenie: 5-7 dni

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia robocze należy natychmiast po użyciu wypłukać ekologicznym środkiem do czyszczenia pędzli OLI-NATURA lub konwencjonalnym rozcieńczalnikiem olejowym OLI-NATURA lub benzyną lakową. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.

Okres przechowywania:

W oryginalnym opakowaniu co najmniej 36 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania: Natychmiast zamknąć i szybko zużyć, ponieważ kontakt z powietrzem skraca okres przydatności do użycia.

Utylizacja:

Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami.

Deklaracja:	Modyfikowane oleje roślinne, olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, susz bez zawartości ołowiu i kobaltu, środek zapobiegający tworzeniu się osadu bez zawartości oksymu.
Bezpieczeństwo	Nie wymaga oznakowania, nie jest materiałem niebezpiecznym. Szmatki, podkładki lub gąbki nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi w wyniku nagromadzenia ciepła! Dlatego po użyciu należy je przechowywać pod wodą lub zwilżyć i rozłożyć na świeżym powietrzu do wyschnięcia przed utylizacją. P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki pod adresem www.oli-lacke.de.

Nasze zalecenia dotyczące zastosowania w formie ustnej i pisemnej mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszym doświadczeniu i aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia naszych produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonego zastosowania na własną odpowiedzialność. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stand: 15.04.2025_GS_UPD_05.09.2025
