



SKANNAR QR-KOD  
för datablad, säkerhetsinformation –  
finns på flera språk



TEKNISKT DATABLAD

# OLI-NATURA Hårdvaxolja

**OLJE-VAX-KOMBINATION FÖR INNERTRE OCH TRÄLIKNANDE MATERIAL – SKYDDAR MÖBLER, TRAPPOR OCH DÖRRAR. MED ECARF-MÄRKNING.**

Pigmentfri mediumfast hårdvaxolja för behandling av nya, obehandlade eller nyslipade trätytor inomhus. Idealisk för trä möbler samt massiva trappor och renoverade trappor. Framhäver träets naturliga färg på ett diskret sätt och ger en sidenmatt yta. Lämplig för alla träslag, särskilt ljusa. Kan appliceras manuellt eller maskinellt. Utmärkt med ECARF-märket "Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft" (allergivänligt, kvalitetskontrollerat).

Färgton	Artikel	Förpackning / VE	Palett
NATUR (pigmentfri)	A03675_RG	1 x 2,5 L	160
NATUR (utan pigment)	A03675_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATUR (utan pigment)	A03675_RF	1 x 1 L	360
NATUR (utan pigment)	A03675_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATUR (utan pigment)	A03675_TA	1 x 250 ml	
NATUR (utan pigment)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	

\* Stora förpackningar och containrar finns tillgängliga på begäran.

## Användningsområde

- Trä inomhus
- Privat & kommersiellt
- Massiva trä möbler
- Trätrappor (massiva trappor och renoveringstrappor)
- Bänkskivor
- Andra trätytor för inomhusbruk
- Även lämplig för träbaserade material som multiplex, bambu, OSB och kork

## Egenskaper

- Kombination av olja och vax: Förenar fördelarna med olja och vax i ett och samma produkt
- Med karnaubavax: andningsbar, vatten- och smutsavvisande skyddsfilm
- ECARF-märkning "Allergivänligt, kvalitetskontrollerat"
- Testad enligt LFGB (lämplig för kontakt med livsmedel), DIN 71-3 (leksaker), DIN 53160 (saliv- och svettbeständig), DIBt-godkännande
- Fri från kobolt, oxim, formaldehyd, biocider och konserveringsmedel
- Räckvidd: 1–2 appliceringar, ca 20–25 m<sup>2</sup> per liter vid en enda applicering

## Uppfyller/testad enligt

- **Giscode** : Ö60+
- **EU-Decopaint-konform**

- 
- **Z -157.10-18** (Emissionskontrollerat byggprodukt enligt DIBt-principer)
  - **ECARF-märkning** – "Allergivänligt, kvalitetskontrollerat"
  - **DIN 71-3** (säkerhet för leksaker)
  - **DIN 53160** (saliv- och svettbeständig)
  - **LFGB-testad** (lämplig för kontakt med livsmedel) enligt förordning (EG) nr 1935/2004 – efter fullständig härdning
  - **Fri från** formaldehyd, aromater, biocider, konserveringsmedel, kobolt och oximer

---

#### Anvisningar

- Material-, objekt- och omgivningstemperatur +15 till +30 °C.
- Skaka eller rör om väl före användning!
- Blanda behållare från olika batcher före användning.
- Ta bort överflödigt material från ytan, undvik att det bildas pölar.
- Gör ett förprov på okända underlag och exotiska träslag och fanér med hög halt av innehållsämnena.
- Oxidativ torkning: Se till att fönstren är öppna och att luften cirkulerar under och efter bearbetningen.
- Risk för självantändning! Förvara oljedränkta trasor under vatten eller låt dem torka utomhus.

---

#### Förberedelse av trä

- Slipa träytan på korrekt sätt.
- Träslipning för möbler maximalt kornstorlek 240
- Ju grövre slipning, desto intensivare färg.
- Trähumfuktighet 8–12 %

#### TIPS:

Innan du slipar träytan, torka av träet med OLI-NATURA PreOilCleaner (utspädd med vatten) så att det blir lätt fuktigt. På så sätt neutraliseras träets innehållsämnena, såsom garvsyra, oljeupptaget förbättras och risken för vattenfläckar eller vattenränder minskar. Låt sedan torka i minst 2 timmar.

---

#### Bearbetning

##### Möbler & trappor

- Rör om eller skaka behållaren väl före användning.
- Applicera oljan tunt och jämnt i fiberriktningen med pensel, roller eller bomullstrasa tills ytan är helt täckt. Olja efter på torra ställen.
- Efter 10–20 minuters inverkningsstid, ta bort överflödiga olja: torka av med bomullsduk eller oljeabsorberande duk och polera. Alternativt kan du polera med en vit polerpad för hand eller med en excenterslipmaskin. Ytan ska sedan kännas torr och inte klibbig.
- En andra applicering är möjlig efter 6–8 timmar. Applicera den andra appliceringen tunt och snabbt enligt beskrivningen.

#### TIPS:

- Små ytor eller komponenter med ogynnsam geometri eller mindre belastning: Applicering direkt med indränkt bomullstrasa är möjlig.
- Renoveringsmålning (uppfräschning): oftast räcker det med en enda oljebehandling.
- Möbler med normal belastning: ett lager är tillräckligt. Trappsteg eller möbler med hög belastning (t.ex. arbetsbänkar): ett andra lager rekommenderas.

#### Bearbetning på valsverk eller sprutapplicering:

- För mer information om industriell användning, vänligen kontakta vår tekniska service: 037208 / 84-210.

**Förbrukning:** 1 applicering beroende på träets absorptionsförmåga ca 40–50 ml/m<sup>2</sup> (ca 20–25 m<sup>2</sup>/l). Appliceringsmängden varierar beroende på slipning och träslag.

**Torkning:** Beroende på luftfuktighet/temperatur dammtorr efter 1–2 timmar, kan bearbetas

---

efter 6–8 timmar, helt härdad efter 5–7 dagar. Skydda mot vatten och behandla varsamt under denna tid.

### Skötsel & rengöring

För att din oljade träyta ska behålla sitt vackra utseende länge:

- Torka bort damm och lätt smuts med en fuktig bomullsduk och torka sedan efter.
- För regelbunden rengöring rekommenderar vi **OLI-NATURA trätvål** – den rengör skonsamt och vårdar samtidigt den oljade ytan.
- För enstaka underhållsuppfräschningar kan du använda **OLI-NATURA trävårdsvax** eller **OLI-NATURA Refresher**.
- Under de första 5–7 dagarna efter behandlingen bör du undvika fuktig rengöring och underhåll, eftersom oljan ännu inte har härdat helt.

### Tekniska data

<b>Fast andel:</b>	MEDIUM
<b>VOC:</b>	< 500 g/l – betydligt under EU:s gränsvärden (kat. A/f): 700 g/l (2010)
<b>Färger:</b>	Natur (utan pigment)
<b>Träbetoning:</b>	Framhäver träets naturliga färg och ådring på ett diskret sätt.
<b>Härdare:</b>	-
<b>Förbrukning:</b>	1-2 appliceringar med ca 40-50 g/m <sup>2</sup> (1 liter ca 25-50 m <sup>2</sup> per applicering)
<b>Applicering:</b>	Pensel, roller, spatel, svamp, trasa, bal, sprutpistol
<b>Torkning:</b>	stofftorr: ca. 1-2 timmar; bearbetbar: 6-8 timmar; genomhärdad: 5–7 dagar
<b>Rengöring av verktyg:</b>	Spola av verktygen omedelbart efter användning med den miljövänliga OLI-NATURA penselrengöraren eller den konventionella OLI-NATURA oljeförtunnaren eller testbensin. Kassera rengöringsrester på korrekt sätt.
<b>Lagringstid:</b>	Minst 36 månader i originalförpackning. Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Öppnade förpackningar: Förslut omedelbart och använd inom kort, eftersom kontakt med luft minskar hållbarheten.
<b>Avfallshantering:</b>	Tomma förpackningar och produktrester ska kasseras enligt regionala bestämmelser.
<b>Deklaration:</b>	Modifierade vegetabiliska oljor, linolja, träolja, ricinolja, bly- och koboltfri torkmedel, oximfri anti-hudmedel.
<b>Säkerhet</b>	Märkning krävs inte, inget farligt gods. Oljedränkta trasor, dynor eller svampar kan självantända på grund av värmeackumulering! Förvara därför dessa under vatten efter användning eller fukta dem och låt dem torka utomhus innan de kasseras. P102: Får inte komma i händerna på barn. Ytterligare säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet på <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .

Våra muntliga och skriftliga rekommendationer för användning är endast vägledande. De baseras på våra erfarenheter och den aktuella kunskapen från praktiken. De befriar inte användaren från ansvaret att själv kontrollera att våra produkter är lämpliga för det avsedda användningsområdet. Härmed förlorar alla tidigare utgåvor sin giltighet. Stand: 15.04.2025\_GS\_UPD\_05.09.2025