



FICHE TECHNIQUE

OLI-NATURA L'huile pour le projet

La classique parmi les huiles d'imprégnation et l'universelle à tout faire. Grâce à sa pénétration propre très élevée, elle est facile à appliquer, pénètre rapidement et ne nécessite pas de polissage ultérieur. C'est pourquoi cette huile de projet est idéale pour la fabrication de meubles en série et pour les éléments à géométrie complexe. Disponible en incolore et en quatre couleurs sélectionnées, qui peuvent être mélangées entre elles.

Teinte de couleur	Gamme de produits	Nbre par palette						
		160	80	360	60			28
	Nbre par UE	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml	1 x 10 L
Incolore	A01370	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Noyer	A01390	☒	☒	☒	☒			☒
Teck	A01393	☒	☒	☒	☒			☒
Wengé	A01392	☒	☒	☒	☒			☒
Blanc cérusé	A01391	☒	☒	☒	☒			☒

- Champ d'application**
- Bois à l'intérieur
 - Particulier & Commerce & Industrie
 - Meubles en bois massif & meubles sur pieds
 - Sols & escaliers
 - Petites pièces difficiles retoucher

- Caractéristiques**
- Huile d'imprégnation à action profonde à base d'huile naturelle - 60% de solides
 - Idéal pour la fabrication de meubles en série - également disponible en grands conditionnements
 - Universel - pour les meubles en bois et en boiseries, les revêtements muraux, les portes, les sols ou les escaliers
 - Pénétration propre élevée - pénètre profondément dans le bois et le protège de l'intérieur
 - Respirant, antialissure et hydrofuge - partiellement réparable
 - En naturel (incolore/non pigmenté) avec un feu vif et 4 teintes sélectionnées / toutes miscibles entre elles

- Conforme/vérifié selon**
- Giscode Ö 60+
 - Conforme à la directive européenne sur la peinture
 - DIN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants)

-
- DIN 53160 (résistant à la salive et à la sueur)
 - Exempt de formaldéhyde, d'aromates, de biocides, d'agents de conservation, de cobalt et d'oximes
-

Remarques

Température du matériau, de l'objet et de l'environnement +15 à +30 °C.
Bien agiter ou mélanger avant l'emploi ! Homogénéiser les huiles colorées de temps en temps, même pendant la durée d'utilisation
Mélanger les emballages de différents lots avant utilisation.
Enlever l'excédent de produit de la surface, éviter la formation de flaques.
Effectuer un essai préalable sur les bois exotiques et les placages riches en substances actives.
Séchage par oxydation : Pendant et après l'application, veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et que l'air circule.
Risque d'auto-inflammation ! Conserver les chiffons imbibés d'huile sous l'eau ou les faire sécher en les étalant à l'extérieur.

Préparation du bois

Poncer la surface du bois dans les règles de l'art.
Ponçage final du bois pour les meubles maximum P180
Plus le ponçage est grossier, plus la couleur est intense.
Humidité du bois 8-12

CONSEIL :

Avant le ponçage final du bois, essuyer le bois avec OLI-NATURA PreOilCleaner de manière humide. Cela permet de neutraliser l'éventuel acide tannique, d'augmenter la profondeur de pénétration de l'huile et de minimiser le risque de taches et de bords d'eau ultérieurs. Laisser ensuite sécher pendant au moins 2 heures.

Traitement**Finition - Meubles et escaliers**

- Selon le domaine d'application, appliquer l'huile au rouleau, au pinceau, à la raclette ou au pad beige à la main ou à la ponceuse excentrique et faire pénétrer soigneusement.
- Laisser agir l'huile et polir avec un pad blanc dans les 20 à 30 minutes. S'il y a trop d'huile sur la surface, enlever l'excédent avec un chiffon avant de polir.
- Pour les surfaces fortement sollicitées, il est possible d'appliquer une deuxième couche comme décrit ci-dessus après un séchage d'une nuit.

CONSEIL :

- Pour les grandes surfaces, il est également possible de répartir l'huile à l'aide d'une spatule en caoutchouc, puis de la faire pénétrer dans les 20 à 30 minutes qui suivent à l'aide d'un pad.
- Pour les petites surfaces ou les éléments de construction dont la géométrie est défavorable ou qui sont soumis à des sollicitations moindres, il est également possible d'appliquer directement le produit avec un chiffon en coton imbibé et d'essuyer.

Application par pulvérisation, par immersion ou au

- Pour plus d'informations sur l'application industrielle de ce produit, veuillez contacter notre service technique : 037208/

Consommation : 1 application, selon le pouvoir absorbant du bois env. 20-40 ml/m² par application (env. 25-50 m²/l). Les quantités appliquées varient en fonction du ponçage et de l'essence de bois.

Séchage : selon l'humidité de l'air/la température, la surface est sèche en surface au bout de 1 à 2 heures et complètement durcie au bout de 5 à 7 jours. Pendant ce temps, protéger de l'eau et traiter avec précaution. Pendant cette période, protéger de l'eau et traiter avec précaution.

Données techniques	Part de solide :	Milieu (solide 60 %)
	COV :	< 400g/l
	Encouragements :	Haute
	couleurs :	Naturel (non pigmenté) et 4 couleurs sélectionnées
	Durcisseur :	-
	Missions :	1-2 x avec env. 40-50 g/m ² (1 litre env. 20-25 m ² par application)
	Mode de commande :	Pinceau, rouleau, spatule, balle, pad, éponge, chiffon, tambours, pistolet, laminoir
	Nettoyage des outils :	Rincer les outils de travail immédiatement après utilisation avec le nettoyant pinceaux écologique OLI-NATURA ou le diluant pour huile conventionnel OLI-NATURA ou le white spirit. Éliminer correctement les résidus de nettoyage
	Durée de conservation :	En emballage non ouvert, min. 36 mois.
	Élimination des déchets :	Les emballages vides et les restes de produit doivent être éliminés conformément aux réglementations régionales.
	Déclaration :	Huiles végétales modifiées, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, isoparaffine de qualité pharmaceutique, siccatifs sans plomb ni cobalt, agent anti-peau sans oxime.
Entretien et nettoyage	<p>Nettoyage régulier avec le savon pour bois OLI-NATURA.</p> <p>Entretien occasionnel selon les besoins avec OLI-NATURA Huile d'entretien pour bois ou OLI-NATURA Refresher.</p> <p>Ne pas nettoyer à l'eau ni appliquer de produit d'entretien pendant les 5 à 7 premiers jours, au cours desquels l'huile durcit encore à cœur.</p>	
Sécurité	<p>Pas d'étiquetage, pas de produit dangereux. Pour plus d'informations sur la sécurité, voir la fiche de données de sécurité sur www.oli-lacke.de.</p>	

Nos recommandations techniques d'application, écrites et orales, ne peuvent être que des conseils sans engagement. Elles sont basées sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances pratiques. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Toutes les éditions précédentes perdent ainsi leur validité. Version : 18.11.24_GS