



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponibles en plusieurs
langues



FICHE TECHNIQUE

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC est une huile à effet bois brut à base d'eau et sans COV, destinée aux parquets et planchers clairs en intérieur. Elle atténue le brunissement et préserve en grande partie la couleur naturelle et le toucher du bois fraîchement poncé. Peut être utilisée en option avec le durcisseur OLI NATURA® H2O.

Teinte	Gamme		
	Nb. par palette	96	48
	Nombre par lot	1 x 5 L	2 x 5 L
Aspect bois brut	A04356	☒	☒

* Pour les clients professionnels : grands conditionnements et conteneurs disponibles sur demande.

Domaine d'application	▪ Parquets clairs neufs, non traités ou fraîchement poncés, en intérieur. ▪ Parquets et planchers en bois massif. ▪ Bois clairs de feuillus et de conifères tels que le chêne, le frêne, le bouleau, le douglas, l'épicéa, le sapin blanc ou le pin. ▪ Usage privé ; usage professionnel en version 2K.
Caractéristiques	▪ Huile à effet bois brut à base d'eau, sans COV et à faible odeur. ▪ Faible teinte ; préserve largement la couleur naturelle des bois clairs. ▪ Contient des pigments blancs résistants aux UV. ▪ À pores ouverts ; préserve le toucher naturel du bois. ▪ En option, avec le durcisseur OLI NATURA® H2O pour une réticulation et une résistance accrues. ▪ Applicable au rouleau ; deuxième couche possible après environ 2 à 3 heures – les deux couches peuvent être appliquées au cours d'une même journée de travail. ▪ Peut être rafraîchi avec OLI NATURA® Refresher.
Conforme/testé selon	▪ GISCODE : Ö10+ en application monocomposante ; Ö20+/DD en application bicomposante. ▪ Conforme à la norme EU-Decopaint. ▪ Produit de construction dont les émissions ont été contrôlées selon l'ABG ; agrément DIBt Z-157.10-217. ▪ Déclaré sur baubook. ▪ DIN EN 71-3 : migration de certains éléments. ▪ DIN 53160-1 et -2 : résistance à la salive et à la transpiration. ▪ DIN EN 12720 : résistance aux liquides froids testée selon le programme d'essai 1B conformément à la norme DIN 68861-1. ▪ Émissions de COV et de formaldéhyde testées selon le schéma AgBB, les normes ISO 16000-3, -6 et -9 ainsi que la norme DIN EN 16516. ▪ Classe d'émission de COV française A+. ▪ Exigences belges en matière d'émissions de COV respectées.

Remarques	▪ Température du matériau, de la surface et de l'environnement : +15 à +25 °C. Éviter l'exposition directe au soleil et la chaleur intense pendant la mise en œuvre. ▪ Pour les sols équipés d'un chauffage au sol, éteindre le chauffage suffisamment à l'avance avant l'application. Maintenir la température de sol requise pendant l'application et le séchage. Ne remettre le chauffage en service que progressivement, une fois le séchage suffisant assuré. ▪ L'essence de bois, la couleur naturelle, le ponçage et le pouvoir absorbant influencent l'aspect, l'absorption d'huile et la consommation. Avant l'application, effectuer un essai sur du bois préparé de manière similaire et évaluer le résultat après séchage. Cela vaut particulièrement pour les bois riches en substances actives. ▪ Au cours de la phase humide, le bois paraît dans un premier temps plus foncé. L'aspect « bois brut » apparaît après séchage complet. N'évaluez l'application d'essai qu'à ce moment-là. ▪ Bien remuer ou agiter l'huile avant et pendant l'application. Mélanger les récipients de lots différents avant utilisation. ▪ Protéger les surfaces adjacentes. Éliminer l'excédent de produit ; éviter la formation de flaques. ▪ Veiller à ce que les fenêtres soient ouvertes et à ce que la circulation d'air soit suffisante pendant et après l'application.
Préparation du bois	▪ La surface du bois doit être propre, sèche, absorbante et exempte de poussière, de graisse, de cire, de silicone et d'autres substances séparatrices. Taux d'humidité du bois : 8 à 12 %. ▪ Éliminer complètement les anciens revêtements filmogènes et les résidus de revêtement non adhérents. Vérifier la compatibilité et la capacité d'absorption suffisante des surfaces déjà huilées ; si nécessaire, poncer jusqu'au bois brut. ▪ Poncer le bois de manière professionnelle et uniforme. Ponçage de finition pour les sols : grain 120 à 150. Éliminer soigneusement la poussière de ponçage.
Prétraitements facultatifs	▪ Le bois poncé peut être nettoyé et prétraité avec OLI NATURA® PreOilCleaner. Respecter les consignes d'utilisation ; laisser sécher complètement avant de huiler, lisser les fibres de bois hérissées si nécessaire et dépoussiérer soigneusement.
Mise en œuvre	Application au rouleau : appliquer l'huile par sections sur des surfaces de 5 à 10 m² de manière uniforme et généreuse à l'aide d'un rouleau à poils courts pour huile/cire. Travailler rapidement et ne pas passer le rouleau sur des zones déjà sèches. Laisser sécher la première couche pendant au moins 2 à 3 heures. Lisser ensuite à l'aide d'un tampon de ponçage rouge suédois et aspirer soigneusement. Appliquer la deuxième couche de manière uniforme et généreuse, perpendiculairement à la première, à l'aide d'un rouleau à poils courts pour huile/cire. Pour obtenir une finition plus mate, polir délicatement la deuxième couche encore humide à l'aide d'un tampon blanc. Ne pas polir trop longtemps et ne plus traiter les zones déjà sèches. Application 2K : pour les surfaces professionnelles et fortement sollicitées, ainsi que pour les zones susceptibles d'être exposées à des salissures grasses ou à l'eau, utiliser OLI NATURA® H2O-Hardener. Mélanger soigneusement l'huile et le durcisseur juste avant utilisation dans un rapport de 10:1 (huile : durcisseur) et appliquer immédiatement. La durée de vie en pot est de 2 à 3 heures. Ne pas utiliser le produit passé ce délai. Ne pas reverser le produit mélangé dans son récipient d'origine. Respecter les consignes de sécurité et d'application du durcisseur. Application industrielle : pour l'application au rouleau, utiliser OLI NATURA® Scandic-Oil MANUFAKTUM. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique : +49 (0)37208 84-210. Rendement : deux couches d'environ 60 à 80 ml/m² par couche, soit environ 13 à 17 m²/l par couche. Pour deux couches, un litre suffit pour une surface totale d'environ 6 à 8,5 m². En fonction du ponçage, de l'essence de bois et du pouvoir absorbant. Séchage : les durées dépendent de la température et de l'humidité de l'air. 1K : sec au toucher après environ 1 heure, recouvrable après environ 2 à 3 heures, praticable avec précaution après environ 24 heures et complètement durci après 5 à 7 jours. 2K avec le durcisseur OLI NATURA® H2O : sec au toucher après environ 1 heure, recouvrable après environ 2 à 3 heures, praticable avec précaution après environ 24 heures et complètement durci après environ 3 à 5 jours. Manipuler avec précaution et protéger de l'eau jusqu'au durcissement complet. .
Entretien et nettoyage	Balayer ou passer l'aspirateur régulièrement sur les sols. Une fois le produit complètement durci, nettoyer si nécessaire avec un chiffon légèrement humide imprégné de savon pour bois OLI NATURA®. Éliminer immédiatement les liquides. Pour l'entretien initial et la remise en état, appliquer une fine couche d'OLI NATURA® Refresher sur la surface propre et sèche. Poncer localement les zones endommagées, dépoussiérer et traiter à nouveau avec l'huile d'origine. Respecter les consignes d'utilisation du produit. Protéger de l'eau jusqu'au durcissement complet et ne pas nettoyer ni entretenir à l'état humide.

Caractéristiques techniques	Teneur en solides :	Faible teneur en solides
	COV :	Sans COV
	Couleurs :	Effet bois brut, légèrement pigmenté de blanc
	Accent sur le bois / effet de couleur :	Légère mise en valeur
	Rendement :	Environ 60 à 80 ml/m ² par couche, soit environ 13 à 17 m ² /l par couche. Pour deux couches, environ 6 à 8,5 m ² /l au total. En fonction du ponçage et du pouvoir absorbant du bois.
	Couches :	Deux couches avec OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC. Si nécessaire, effectuer une troisième couche pour l'entretien initial après durcissement complet avec OLI NATURA® Refresher.
	Mode d'application :	Rouleau à poils courts pour huile/cire
	Durcisseur (en option) :	OLI NATURA® H2O-Hardener ; rapport de mélange 10:1 (huile : durcisseur). Durée de vie en pot : 2 à 3 heures.
	Nettoyage des outils :	Nettoyer à l'eau froide immédiatement après utilisation. Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation. Ne pas nettoyer le durcisseur non mélangé à l'eau.
	Durée de conservation :	Au moins 24 mois dans le conditionnement d'origine non ouvert. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les conditionnements entamés et les utiliser dans les plus brefs délais.
	Élimination :	Éliminer les emballages vides et les résidus de produit conformément à la réglementation régionale.
	Sécurité :	Non classé comme dangereux selon le règlement CLP. Tenir hors de portée des enfants. Contient de l'isothiazolinone ; peut provoquer des réactions allergiques. Pour plus d'informations sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité fournie séparément. En cas d'application bicomposant, respecter également l'étiquette et la fiche de données de sécurité de l'OLI NATURA® H2O-Hardener.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, sont fournies à titre purement indicatif. Elles reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu.

La parution de cette édition rend caduques toutes les éditions précédentes. Mise à jour : octobre 2026_sst