



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC is een op water gebaseerde, VOC-vrije olie met ruw houteffect voor lichte parket- en plankenvloeren binnenshuis. Het vermindert de verkleuring en behoudt grotendeels de natuurlijke kleur en het gevoel van vers geschuurd hout. Optioneel te verwerken met OLI NATURA® H2O-Hardener.

Kleur	Assortiment		
	Aantal per pallet	96	48
	Aantal per verpakkingseenheid	1 x 5 l	2 x 5 l
Ruw hout-effect	A04356	☒	☒

* Voor zakelijke klanten: grootverpakkingen en containers op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingsgebied	▪ Nieuwe, onbehandelde of pas geschuurde lichte houten vloeren binnenshuis. ▪ Massief houten parket- en plankenvloeren. ▪ Lichte loof- en naaldhoutsoorten zoals eik, es, berken, douglasspar, spar, zilverspar of den. ▪ Particulier gebruik; commercieel gebruik als 2K-variant.
Eigenschappen	▪ Olie op waterbasis, VOC-vrij en geurarm, met een ruw houteffect. ▪ Geeft weinig kleurversterking; behoudt grotendeels de natuurlijke eigen kleur van lichte houtsoorten. ▪ Met UV-stabiele witte pigmenten. ▪ Openporig; behoudt het natuurlijke gevoel van het hout. ▪ Optioneel met OLI NATURA® H2O-verharder voor extra verknoping en duurzaamheid. ▪ Met een roller aan te brengen; tweede laag na ca. 2–3 uur mogelijk – beide lagen kunnen op één werkdag worden aangebracht. ▪ Op te frissen met OLI NATURA® Refresher.
Voldoet aan/getest volgens	▪ GISCODE: Ö10+ bij 1K-verwerking; Ö20+/DD bij 2K-verwerking. ▪ Voldoet aan de EU-Decopaint-normen. ▪ Emissiegetest bouwproduct volgens ABG; DIBt-goedkeuring Z-157.10-217. ▪ Gedeclareerd volgens baubook. ▪ DIN EN 71-3: migratie van bepaalde elementen. ▪ DIN 53160-1 en -2: speeksel- en zweetbestendigheid. ▪ DIN EN 12720: Bestand tegen koude vloeistoffen, getest volgens testprogramma 1B conform DIN 68861-1. ▪ VOC- en formaldehyde-emissies getest volgens het AgBB-schema, ISO 16000-3, -6 en -9 en DIN EN 16516. ▪ Franse VOC-emissieklasse A+. ▪ Voldoet aan de Belgische VOC-emissie-eisen.

Opmerkingen	▪ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +25 °C. Vermijd direct zonlicht en sterke hitte tijdens de verwerking. ▪ Bij vloeren met vloerverwarming de verwarming tijdig vóór de verwerking uitschakelen. Tijdens de verwerking en het drogen de vereiste vloertemperatuur handhaven. Pas na voldoende droging stapsgewijs weer in gebruik nemen. ▪ Houtsoort, natuurlijke kleur, schuurvlak en zuigvermogen beïnvloeden het uiterlijk, de olieopname en het verbruik. Breng vóór de verwerking een proeflaag aan op op dezelfde manier voorbereid hout en beoordeel het resultaat na het drogen. Dit geldt met name voor houtsoorten met een hoog gehalte aan natuurlijke bestanddelen. ▪ In de natte fase lijkt het hout aanvankelijk donkerder. Het ruwe houteffect komt pas tot uiting na volledige droging. Beoordeel een proefapplicatie pas dan. ▪ Roer of schud de olie grondig voor en tijdens de verwerking. Meng verpakkingen van verschillende partijen voor gebruik. ▪ Bescherm aangrenzende oppervlakken. Verwijder overtollig materiaal; voorkom dat er plassen ontstaan. ▪ Zorg tijdens en na de verwerking voor open ramen en voldoende luchtcirculatie.
Vorbereitung van het hout	▪ Het houtoppervlak moet schoon, droog, zuigend en vrij van stof, vet, was, siliconen en andere afstotende stoffen zijn. Houtvochtigheid 8–12 %. ▪ Verouderde, filmvormende coatings en niet-dragende resten van coatings volledig verwijderen. Reeds geoliede oppervlakken controleren op compatibiliteit en voldoende zuigvermogen; indien nodig tot op het ruwe hout schuren. ▪ Schuur het hout vakkundig en gelijkmatig. Eindschuurbeurt voor vloeren: korrel 120–150. Verwijder het schuurstof grondig.
Optionele voorbehandelingen	▪ Geschuurd hout kan worden gereinigd en voorbehandeld met OLI NATURA® PreOilCleaner. Neem de gebruiksaanwijzing in acht; laat het hout volledig drogen voordat u het gaat oliën, strijk indien nodig opstaande houtvezels glad en verwijder het stof grondig.
Verwerking	Aanbrengen met een roller: Breng de olie stuk voor stuk op oppervlakken van 5–10 m² gelijkmatig en rijkelijk aan met een olie-/wasroller met korte haren. Werk snel en rol niet over reeds opgedroogde delen. Laat de eerste laag minimaal 2–3 uur drogen. Vervolgens gladmaken met een Zweeds-rode lakschuurpad en grondig afzuigen. Breng de tweede laag gelijkmatig en rijkelijk aan, dwars op de eerste bewerking, met een olie-/wasroller met korte haren. Voor een mattere afwerking de nog natte tweede laag voorzichtig oppolijsten met een wit polijstpad. Niet te lang polijsten en reeds opgedroogde oppervlakken niet meer bewerken. 2K-verwerking: Gebruik OLI NATURA® H2O-Hardener voor commerciële en zwaarder belaste oppervlakken, evenals voor gebieden waar vet- of waterbelasting te verwachten is. Meng de olie en de verharder kort voor gebruik grondig in een verhouding van 10:1 (olie : verharder) en verwerk het mengsel onmiddellijk. De verwerkingstijd bedraagt 2–3 uur. Na afloop van deze tijd niet meer verwerken. Gemengd materiaal niet teruggieten in de originele verpakking. Neem de veiligheids- en verwerkingsinstructies van de verharder in acht. Industriële verwerking: Gebruik OLI NATURA® Scandic-Oil MANUFAKTUM voor het aanbrengen met een roller. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische dienst: +49 (0)37208 84-210. Verbruik: Twee lagen van ca. 60–80 ml/m² per laag, wat overeenkomt met ongeveer 13–17 m²/l per laag. Bij twee lagen is één liter voldoende voor in totaal ongeveer 6–8,5 m². Afhankelijk van de schuurbeurt, de houtsoort en het absorptievermogen. Droogtijd: De droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. 1K: Na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 2–3 uur overschilderbaar, na ca. 24 uur voorzichtig beloopbaar en na 5–7 dagen volledig uitgehard. 2K met OLI NATURA® H2O-verharder: Na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 2–3 uur te bewerken, na ca. 24 uur voorzichtig beloopbaar en na ca. 3–5 dagen volledig uitgehard. Totdat het volledig is uitgehard, voorzichtig behandelen en tegen water beschermen.
Onderhoud & reiniging	Veeg of stofzuig de vloeren regelmatig. Reinig de vloer na volledige uitharding indien nodig met OLI NATURA® houtzeep en een licht vochtige doek. Verwijder vloeistoffen onmiddellijk. Voor de eerste onderhoudsbeurt en om de vloer op te frissen OLI NATURA® Refresher dun aanbrengen op het schone, droge oppervlak. Beschadigingen plaatselijk schuren, afstoffen en nabewerken met de oorspronkelijke olie. Neem de productaanwijzingen in acht. Bescherm tegen water totdat het volledig is uitgehard en reinig of onderhoud het oppervlak niet met vocht.

Technische gegevens	Gehalte aan vaste stoffen:	Low-Solid
	VOC:	VOC-vrij
	Kleuren:	Ruw houteffect, licht wit gepigmenteerd
	Houtaccent / kleureffect:	Lichte kleurafwerking
	Verbruik:	Ca. 60–80 ml/m ² per laag, wat overeenkomt met ongeveer 13–17 m ² /l per laag. Bij twee lagen in totaal ongeveer 6–8,5 m ² /l. Afhankelijk van de schuurbeurt en het zuigvermogen van het hout.
	Aantal lagen:	Twee met OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC. Breng indien nodig een derde laag aan voor het eerste onderhoud nadat het product volledig is uitgehard, met OLI NATURA® Refresher.
	Aanbrengwijze:	Olief-/wasroller met korte haren
	Verharder (optioneel):	OLI NATURA® H2O-Hardener; mengverhouding 10:1 (olie : verharder). Verwerkingstijd: 2–3 uur.
	Reiniging van gereedschap:	Direct na gebruik met koud water reinigen. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren. Ongemengde verharder niet met water reinigen.
	Houdbaarheid:	In de ongeopende originele verpakking minimaal 24 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
	Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten afvoeren volgens de regionale voorschriften.
	Veiligheid:	Volgens de CLP-verordening niet als gevaarlijk ingedeeld. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isothiazolinonen; kan allergische reacties veroorzaken. Zie het afzonderlijk verstrekte veiligheidsinformatieblad voor verdere veiligheidsaanwijzingen. Bij 2K-verwerking ook het etiket en het veiligheidsinformatieblad van de OLI NATURA® H2O-Hardener in acht nemen.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, dienen uitsluitend ter vrijblijvend advies. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel.
Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: oktober 2026_sst