



ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać arkusze danych i
informacje dotyczące
bezpieczeństwa – dostępne w
wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC to olej na bazie wody, niezawierający lotnych związków organicznych (VOC), nadający efekt surowego drewna, przeznaczony do jasnych parkietów i podłóg z desek w pomieszczeniach. Ogranicza on przybranie koloru i w znacznym stopniu zachowuje naturalny odcień oraz fakturę świeżo wyszlifowanego drewna. Opcjonalnie można go stosować z utwardzaczem OLI NATURA® H2O.

Odcień	Asortyment		
	Liczba sztuk na palecie	96	48
	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1 x 5 l	2 x 5 l
Efekt surowego drewna	A04356	☒	☒

* Dla klientów komercyjnych: opakowania zbiorcze i kontenery dostępne na zamówienie.

Zakres zastosowania	▪ Nowe, nieimpregnowane lub świeżo wyszlifowane jasne podłogi drewniane w pomieszczeniach. ▪ Parkiet z litego drewna i deski podłogowe. ▪ Jasne drewno liściaste i iglaste, takie jak dąb, jesion, brzoza, dąglezja, świerk, jodła biała lub sosna. ▪ Zastosowanie prywatne; zastosowanie komercyjne w wersji 2K.
Właściwości	▪ Olej na bazie wody, bez lotnych związków organicznych (VOC) i o łagodnym zapachu, nadający efekt surowego drewna. ▪ Niewielkie przyciemnienie; w znacznym stopniu zachowuje naturalny kolor jasnych gatunków drewna. ▪ Z pigmentami białymi odpornymi na promieniowanie UV. ▪ Otwarta struktura porów; zachowuje naturalną fakturę drewna. ▪ Opcjonalnie z utwardzaczem OLI NATURA® H2O dla dodatkowej sieciowania i trwałości. ▪ Możliwość nakładania wałkiem; drugą warstwę można nałożyć po ok. 2–3 godzinach – obie warstwy można wykonać w ciągu jednego dnia roboczego. ▪ Możliwość odświeżenia za pomocą OLI NATURA® Refresher.
Spełnia wymagania/został przetestowany zgodnie z	▪ GISCODE: Ö10+ w przypadku obróbki 1K; Ö20+/DD w przypadku obróbki 2K. ▪ Zgodny z normą EU-Decopaint. ▪ Produkt budowlany o sprawdzonej emisji zgodnie z ABG; dopuszczenie DIBt Z-157.10-217. ▪ Deklaracja zgodności z baubook. ▪ DIN EN 71-3: Migracja określonych pierwiastków. ▪ DIN 53160-1 i -2: Odporność na ślinę i pot. ▪ DIN EN 12720: Odporność na zimne ciecze sprawdzona zgodnie z programem badań 1B według normy DIN 68861-1. ▪ Emisje LZO i formaldehydu zbadane zgodnie ze schematem AgBB, normami ISO 16000-3, -6 i -9 oraz normą DIN EN 16516. ▪ Francuska klasa emisji lotnych związków organicznych (VOC) A+. ▪ Spełnione belgijskie wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (VOC).

Wskazówki	▪ Temperatura materiału, obiektu i otoczenia od +15 do +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i silnego ciepła podczas nakładania. ▪ W przypadku podłóg z ogrzewaniem podłogowym należy wyłączyć ogrzewanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem obróbki. Podczas obróbki i schnięcia należy utrzymywać wymaganą temperaturę podłogi. Ogrzewanie można ponownie uruchamiać stopniowo dopiero po wystarczającym wyschnięciu. ▪ Rodzaj drewna, jego naturalny kolor, stopień szlifowania i chłonność wpływają na wygląd, wchłanianie oleju i zużycie. Przed rozpoczęciem obróbki należy wykonać aplikację próbną na drewnie przygotowanym w ten sam sposób i ocenić efekt po wyschnięciu. Dotyczy to w szczególności drewna o wysokiej zawartości składników aktywnych. ▪ W fazie mokrej drewno wydaje się początkowo ciemniejsze. Efekt surowego drewna pojawia się po całkowitym wyschnięciu. Dopiero wtedy należy ocenić próbną aplikację. ▪ Przed i w trakcie obróbki olej należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć. Przed użyciem należy wymieszać pojemniki z różnych partii. ▪ Zabezpieczyć sąsiednie powierzchnie. Usunąć nadmiar materiału; unikać tworzenia się kałuż. ▪ Podczas i po obróbce należy zapewnić otwarte okna i odpowiednią cyrkulację powietrza.
Przygotowanie drewna	▪ Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, chłonna i wolna od kurzu, tłuszczu, wosku, silikonu i innych substancji oddziałujących. Wilgotność drewna 8–12%. ▪ Całkowicie usunąć stare powłoki tworzące warstwę filmową oraz resztki powłok, które nie są trwałe. Sprawdzić, czy powierzchnie już olejowane są kompatybilne i mają wystarczającą chłonność; w razie potrzeby zeszlifować je do surowego drewna. ▪ Drewno należy szlifować fachowo i równomiernie. Końcowe szlifowanie drewna podłogowego: ziarnistość 120–150. Dokładnie usunąć pył szlifierski.
Opcjonalne zabiegi przygotowawcze	▪ Wyszlifowane drewno można oczyścić i poddać obróbce wstępnej za pomocą preparatu OLI NATURA® PreOilCleaner. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania; przed nałożeniem oleju pozostawić do całkowitego wyschnięcia, w razie potrzeby wygładzić uniesione włókna drewna i dokładnie usunąć pył.
Aplikacja	Aplikacja wałkiem: Olej nakładać równomiernie i obficie, sekcja po sekcji, na powierzchnie o wielkości 5–10 m² za pomocą wałka do oleju/wosku o krótkim włosiu. Pracować szybko i nie nakładać wałkiem na już wyschnięte obszary. Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2–3 godziny. Następnie wygładzić za pomocą szwedzkiej czerwonej gąbki do szlifowania lakieru i dokładnie odkurzyć. Drugą warstwę nakładać równomiernie i obficie, w kierunku poprzecznym do pierwszego przejścia, za pomocą wałka do oleju/wosku o krótkim włosiu. Aby uzyskać bardziej matowe wykończenie, drugą warstwę, gdy jest jeszcze mokra, ostrożnie wypolerować białą gąbką. Nie polerować zbyt długo i nie obrabiać już wyschniętych powierzchni. Aplikacja 2K: W przypadku powierzchni komercyjnych i narażonych na większe obciążenia, a także obszarów, na których spodziewane jest zanieczyszczenie tłuszczem lub wodą, należy stosować utwardzacz OLI NATURA® H2O. Tuż przed użyciem dokładnie wymieszać olej i utwardzacz w stosunku 10:1 (olej : utwardzacz) i natychmiast zastosować. Czas przydatności do użycia wynosi 2–3 godziny. Po upływie tego czasu nie należy kontynuować obróbki. Nie wlewać wymieszanego materiału z powrotem do oryginalnego opakowania. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i stosowania utwardzacza. Aplikacja przemysłowa: Do nakładania wałkiem należy stosować OLI NATURA® Scandic-Oil MANUFAKTUM. Więcej informacji można uzyskać w dziale obsługi technicznej: +49 (0)37208 84-210. Zużycie: Dwie warstwy po ok. 60–80 ml/m² na warstwę, co odpowiada około 13–17 m²/l na warstwę. Przy dwóch warstwach jeden litr wystarcza na łącznie około 6–8,5 m². W zależności od stopnia wyszlifowania, gatunku drewna i chłonności. Schnięcie: Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza. 1K: Po ok. 1 godzinie suchy na dotyk, po ok. 2–3 godzinach można nakładać kolejną warstwę, po ok. 24 godzinach można ostrożnie po nim chodzić, a po 5–7 dniach całkowicie utwardzony. 2K z utwardzaczem OLI NATURA® H2O: Po ok. 1 godzinie suchy na dotyk, po ok. 2–3 godzinach można nakładać kolejną warstwę, po ok. 24 godzinach można ostrożnie po nim chodzić, a po ok. 3–5 dniach całkowicie utwardzony. Do momentu całkowitego utwardzenia należy obchodzić się z powłoką ostrożnie i chronić ją przed wodą.
Pielęgnacja i czyszczenie	Podłogi należy regularnie zamiatać lub odkurzać. Po całkowitym utwardzeniu, w razie potrzeby, należy je wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką z mydłem do drewna OLI NATURA®. Płyny należy natychmiast usuwać. W celu pierwszej pielęgnacji i odświeżenia nałożyć cienką warstwę preparatu OLI NATURA® Refresher na czystą, suchą powierzchnię. Uszkodzenia miejscowo przeszlifować, odkurzyć i ponownie pokryć oryginalnym olejem. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących produktu. Do momentu całkowitego utwardzenia chronić przed wodą i nie czyścić ani nie konserwować na mokro.

Dane techniczne	Zawartość substancji stałych:	Low-Solid
	Lotne związki organiczne (VOC):	Bez VOC
	Kolory:	Efekt surowego drewna, lekko zabarwiony na biał
	Podkreślenie struktury drewna / efekt kolorystyczny:	Niewielkie podkreślenie
	Zużycie:	ok. 60–80 ml/m ² na warstwę, co odpowiada około 13–17 m ² /l na warstwę. Przy dwóch warstwach łącznie około 6–8,5 m ² /l. W zależności od stopnia wyszlifowania i chłonności drewna.
	Warstwy:	Dwie warstwy preparatu OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC. W razie potrzeby po całkowitym utwardzeniu nałożyć trzecią warstwę preparatu OLI NATURA® Refresher w ramach pierwszej pielęgnacji.
	Sposób nakładania:	Walek z krótkim włosiem do oleju/wosku
	Utwardzacz (opcjonalnie):	OLI NATURA® H2O-Hardener; proporcja mieszania 10:1 (olej : utwardzacz). Czas przydatności do użycia: 2–3 godziny.
	Czyszczenie narzędzi:	Należy umyć narzędzia zimną wodą bezpośrednio po użyciu. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami. Nie należy myć niezmieszanego utwardzacza wodą.
	Okres przydatności do użycia:	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed mrozem. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie.
	Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Bezpieczeństwo:	Zgodnie z rozporządzeniem CLP produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawiera izotiazolinony; może powodować reakcje alergiczne. Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnie udostępnionej karcie charakterystyki. W przypadku obróbki dwuskładnikowej należy dodatkowo przestrzegać etykiety i kartę charakterystyki utwardzacza OLI NATURA® H2O.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszym doświadczeniu oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania
. Wraz z publikacją niniejszego wydania wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na październik 2026 r. _sst