



TECHNISCHES MERKBLATT

# OLI-NATURA PreOilCleaner

## Reinigende Vorbehandlung aller Holzoberflächen

PreOilCleaner reinigt gründlich und sorgt für eine optimale Vorbehandlung unbehandelter oder frisch geschliffener Holzoberflächen wie Möbel, Treppen, Parkett und Paneele. Es erhöht die Saugfähigkeit des Holzes und minimiert Tanninreaktionen bei gerbstoffreichen Hölzern wie Eiche. Geeignet für alle Holzarten, wird mit Wasser verdünnt und vor dem Ölen angewendet.

Art.-Nr. A05403

Sortiment

Anz. Je Palette	288	72		
Anz. Je VPE	1 x 1 L	4 x 1 L	1 x 250 ml	6 x 250 ml

### Anwendungsbereich

- Vorbehandlung aller Holzoberflächen vor dem Ölfinish

### Eigenschaften

- Bereitet die Oberfläche optimal für ein Ölfinish vor
- Erhöht die Ölaufnahme, intensiviert die Farbgebung bei Colourölen und reduziert das Risiko von Wasserrändern und Gerbstoffflecken
- Wird im Verhältnis 1:4 mit lauwarmem Wasser verdünnt

### Erfüllt/Geprüft nach

- EU-Decopaintkonform
- Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen
- Giscode: GG20

### Hinweise

Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +30 °C.  
Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren!  
Dieses Produkt ist NICHT für die regelmäßige, tägliche Reinigung geeignet.  
Bei Verwendung der Reaktivbeize OLI-NATURA Antique sollte die Oberfläche NICHT vorher mit PreOilCleaner behandelt werden.  
Durch die Vorbehandlung mit PreOilCleaner kann es zu einer leichten Aufrauung des Holzes kommen. Ein Zwischenschliff sorgt für Abhilfe.

### Holzvorbereitung

Holzoberfläche fachgerecht schleifen.  
Holzendschliff für Möbel P180-240  
Holzendschliff für Böden 100-150  
Je gröber der Schliff, desto rustikaler der Effekt.  
Je feiner der Schliff, desto gleichmäßiger der Effekt.  
Holzfeuchte 8-12 %  
Gut entstauben

### Verarbeitung

- 1) Oberfläche gründlich entstauben.
- 2) Flasche gut schütteln und im Verhältnis 1:4 mit lauwarmem Wasser mischen.
- 3) Ein Tuch, Schwamm oder Baumwollballen leicht anfeuchten und die Oberfläche gleichmäßig und nebelfeucht benetzen, ohne Pfützen zu hinterlassen. Bei stark

---

verschmutzten Flächen kann die Behandlung wiederholt werden.

- 4) Lassen Sie die Holzoberfläche ausreichend trocknen, bis sie gleichmäßig trocken aussieht und sich auch so anfühlt. Je nach Größe der Fläche kann dies 2-8 Stunden dauern, bei größeren Flächen wie Parkettböden gegebenenfalls länger.
- 5) Zwischenschliff: Nach dem Trocknen, falls nötig, mit feiner Körnung in Maserrichtung leicht zwischenschleifen, da das Holz leicht aufrauen kann. Gut entstauben.
- 6) Danach wird die Holzoberfläche gut entstaubt und mit einem schützenden OLI-NATURA Öl Ihrer Wahl behandelt.

Trocknen: Vollständig trocknen lassen (2-8 Stunden, je nach Bedingungen und Größe der Fläche). Nach dem Trocknen bei Bedarf mit feiner Körnung glätten, da es zu einer leichten Holzaufrauung kommen kann.

Tipps:

- Dieses Produkt ist NICHT zur regelmäßigen, täglichen Reinigung bestimmt.
- Bei Verwendung der Reaktivbeize „Antique“ Oberfläche vorher NICHT mit Pre-Treat vorbehandeln.

---

<b>Technische Daten</b>	<b>Solid-Anteil:</b>	-
	<b>VOC:</b>	163 g/l
	<b>Anfeuerung:</b>	-
	<b>Farben:</b>	-
	<b>Härter:</b>	-
	<b>Aufträge:</b>	Mind. 1 x
	<b>Mischverhältnis:</b>	1:4 mit Wasser
	<b>Auftragsweise:</b>	Schwamm, Mopp, Baumwollballen, Tuch
	<b>Reinigung von Werkzeugen:</b>	Wasser
	<b>Lagerfähigkeit:</b>	Ungeöffnet min. 24 Monate. Vor Frost schützen.
	<b>Entsorgung:</b>	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
	<b>Deklaration:</b>	

---

<b>Sicherheit</b>	Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .
-------------------	---

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 17.10.2024\_sst

---